

TECHNICKÝ LIST

ASO[®]-Unigrund

Výr. č.: 205535
205536

Koncentrát ASO-Unigrund-K připravený k použití ASO-Unigrund-GE

Vlastnosti:

ASO-Unigrund-K a -GE jsou penetrační nátěry na bázi disperze syntetické pryskyřice bez obsahu rozpouštědel. Slouží ke zlepšení přilnavosti následných plošných izolací, omítek, barev a lepidel na obklady s obsahem vody a zušlechťených plastem. Zpevněním povrchu se zvýší jeho nosnost. Ošetřením ASO-Unigrundem se zabrání příliš rychlému odvodu vody u následně nanášeného materiálu, prodlužuje se doba zpracovatelnosti a snižuje nebezpečí vzniku trhlin při smršťování. ASO-Unigrund-GE je kvůli rozeznání penetrovaných ploch zbarven zeleně (proto jej používáme pouze pod izolacemi či lepidlem na obklady).

Oblasti použití:

ASO-Unigrund-K a -GE slouží jako zpevňující a vlhkosti zamezující penetrace na nasávkavé a lehce sprašující podklady jako jsou sádrové stavební hmoty (omítky, desky, mazaniny, palubky), azbestocement, beton a zdivo. Dále lze tyto prostředek použít pro zlepšení přilnavosti plošných izolací (např. COMBIFLEX, SANIFLEX), plastových omítek a barev (např. ADICOR) a lepidel na obklady jako jsou ASOFIX, MONOFLEX a UNIFIX. Vhodné i pro vnější plochy.

Technické údaje:

Báze:	modifikovaná disperze syntetické pryskyřice
Teplota zpracování:	+5 °C až +30 °C
Hustota:	1,0 g/cm ³
Čištění:	v čerstvém stavu vodou
Skladování:	bez mrazu, min. 6 měsíců
Spotřeba:	30–80 g/m ² ASO-Unigrund-K cca. 200 g/m ² ASO-Unigrund-GE

Podklad:

Podklad musí být nosný, čistý, suchý a prostý olejů, starých nátěrů a jiných zbytků.

Zpracování:

ASO-Unigrund-K se podle charakteru a nasávkavosti podkladu ředí vodou v poměru 1 : 3 až 1 : 6. ASO-Unigrund-GE je předmíchaný. Aplikujeme pouze štětcem nebo kartáčem, eventuálně vhodnou stříkačkou. Další opracování plochy je možné až po úplném zaschnutí ASO-Unigrundu.