

# Šťastná volba: 4 výrobky v jednom!

ASOCRET-M30 – univerzální sanační malta



# JEDEN ZA VŠECHNY – VŠICHNI ZA JEDNOHO!

## JEDINÁ UNIVERZÁLNÍ SANAČNÍ MALTA SE SPOTŘEBOU NIŽŠÍ AŽ O 35 %

Vyrovňovací stěrka, vysprávková malta, vodotěsná omítka či malta ke snadnému zhotovení fabionů. Běžně je potřeba čtyř různých produktů – na každou uvedenou aplikaci jiný.

V našem sortimentu ale našťestí najdete ASOCRET-M30 – jedinou sanační maltu, která zvládne všechny čtyři aplikace!

A ASOCRET-M30 toho umí ještě mnohem víc. Ve prospěch této univerzálně použitelné sanační malty hovoří kromě velmi snadné zpracovatelnosti do jemné, vláčné konzistence i její až o 35 % vyšší vydatnost.

Díky ASOCRETu-M30 nedojde ke zdržování stavebních prací, protože už po cca 3 hodinách lze pokračovat v nanášení dalších vrstev.

V dennodenní praxi je minimalizace prostojů pro prováděcí firmu skutečnou přidanou hodnotou.



### ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ

Doba zpracovatelnosti*	cca 30 minut
Možnost nanášení dalších vrstev*	po cca 3 hodinách
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech	cca 5,0 N/nm <sup>2</sup>
Pevnost v tlaku po 28 dnech	cca 20,0 N/nm <sup>2</sup>
Koeficient absorpce vody w24	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>
Dodávaná balení	6 kg a 25 kg, fólie
Spotřeba – egalizace plochy	cca 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm tloušťky vrstvy
Spotřeba – minerální fabiony	cca 3,0 kg/m

\* uvedené údaje platí při +25 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

<b>CE</b>	
SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2 – 8 D-32760 Detmold 15 2 05539	
DIN EN 1504-6:2006-11 <b>ASOCRET-M30</b> Běžná omítková malta (GP)	
Pevnost v tlaku	CS IV
Kapilární absorpce vody, kategorie	W2
Koeficient difúzního odporu (μ)	≤ 25
Přidržitost v tahu po 28 dnech	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Vzhled lomu	A
Tepelná vodivost 10, dry, tabulková střední hodnota (P=50%), DIN EN 1745	< 0,67
Reakce na oheň	třída A1
Trvanlivost (odolnost vůči mrazu)	vyhovuje při použití dle pokynů v TL



### ASOCRET-M30

- pro vnější i vnitřní použití
- rychle tuhnutí
- vodonepropustný
- síranům odolný
- pro vrstvy o tloušťce 3–30 mm v jednom pracovním kroku
- velmi jemná a vláčná konzistence
- výborná stabilita a trvanlivost
- brzy zpracovatelný
- takřka bez smrštění



#### 1 Vyrovňovací stěrka

K vyhlazení a stěrkování vrstev o tloušťce od 3 mm.



#### 2 Vysprávková malta

Místní výlomky či nerovnosti lze vyrovnat až do 30 mm v jednom jediném pracovním kroku.



#### 3 Vodotěsná omítka

Již od tloušťky vrstvy 10 mm je ASOCRET-M30 vodonepropustný a do 30 mm zpracovatelný celoplošně v jednom jediném pracovním kroku.



#### 4 Malta ke zhotovení fabionů

ASOCRET-M30 je vhodný k vytváření fabionů v napojení podlaha/stěna či ve vnitřních rozích, kde bude aplikován hydroizolační systém.



Skupina firem SCHOMBURG se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami systémů stavebních materiálů pro tyto oblasti:

- hydroizolace staveb
- sanace staveb
- pokládka obkladů/dlažeb a přírodního kamene
- pokládka potěrů
- inženýrské stavby
- ochrana povrchu
- technologie betonu.

Již déle než 75 let se SCHOMBURG vyznačuje v národním a mezinárodním měřítku svojí vývojovou kompetencí. Systémy stavebních materiálů vyráběné firmou SCHOMBURG se těší nejvyššímu uznání po celém světě.

Odborníci oceňují kvalitu a hospodárnost našich systémů, technickou podporu a kompetence skupiny SCHOMBURG.

Protože chceme uspokojovat náročné požadavky neustále se vyvíjejícího trhu, nepřetržitě investujeme do výzkumu a vývoje nových a zdokonalování stávajících výrobků. To je zárukou vysoké kvality naší produkce ke spokojenosti našich zákazníků.

 **SCHOMBURG**

SCHOMBURG GmbH  
Aquafinstraße 2-8  
D-32760 Detmold (Germany)  
Telefon +49-5231-953-00  
Fax +49-5231-953-333  
www.schomburg.de

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.  
Na Univerzitním statku 2  
108 00 Praha 10  
Česká republika  
Telefon: +420 274 781 381  
Fax: +420 274 782 546  
E-mail: schomburg@schomburg.cz  
www.schomburg.cz

