



TECHNICKÝ LIST

ASOLIN-SFC45

výr. č.: 2 01247

Hydrofobizační krém na fasády s hloubkovým a dlouhodobým účinkem

Vlastnosti:

- hotový k přímému použití
- velmi silný hydrofobizační účinek
- optimální penetrační schopnost
- po zaschnutí nelepí
- propustný pro vodní páry
- zvyšuje odolnost fasády proti agresivním látkám
- vysoce odolný vůči mrazu a posypovým solím
- aplikovatelný nástřikem, válečkem nebo nastěrkováním
- obzvláště čistá aplikace téměř beze ztrát
- životnost v závislosti na podmínkách 6–12 let

Oblasti použití:

ASOLIN-SFC45 se používá k hydrofobizaci a impregnaci svislých ploch příp. ploch s velkým sklonem/nad hlavou. Vhodnými podklady jsou cihelné zdivo, kabřinec, přírodní nebo umělý kámen, minerální omítky a beton. K zesíťování materiálu dochází uvnitř struktury podkladu, čímž vznikne hloubkově působící vodoodpudivá zábrana.

Technické údaje:

Báze:	silanový krém
Barva:	starobílá (po zaschnutí transparentní)
Hustota:	cca 0,84 kg/l
Konzistence:	krémová, pastózní
Spotřeba:	podle podkladu cca 0,1-0,2 l/m ²
Teplota podkladu/ teplota při zpracování:	+5 °C až +35 °C
Čištění:	v čerstvém stavu vodou
Dodávané balení:	2,5l a 10l nádoby
Skladování:	chraňte před mrazem, 12 měsíců v uzavřeném originálním obalu, po otevření ihned spotřebujte

Podklad:

Impregnovaný podklad musí být pevný, suchý, únosný, s otevřenými póry, čistý a zbavený separačních látek, jako jsou např. olej, tuk, mech, řasy či jiné nečistoty.

V každém případě je potřeba provést odborně posouzení a přípravu podkladu. Zajistěte, aby se žádná voda a v ní rozpuštěné látky nedostaly za hydrofobizovanou oblast.

Zpracování:

ASOLIN-SFC45 se nanáší vhodným stříkacím přístrojem (např. typu airless), štětcem, štětkou nebo válečkem s potahem z jehněčí kůže. Materiál se nanese v požadované tloušťce tak, aby vytvořil rovnoměrný bílý povlak. Ten se během cca 10 až 30 minut vsákne do podkladu a změní se v čirý gel. Tento proces se zcela dokončí v průběhu několika hodin v závislosti na povětrnostních podmínkách. Podle konkrétního impregnovaného podkladu může aplikace ASOLINu-SFC45 vést k mírnému či intenzivnějšímu prohloubení původní barvy podkladu, což odezní za kratší či delší dobu. Doporučujeme předem provést zkušební aplikaci.

Upozornění:

- Neošetřované plochy chraňte před působením ASOLINu-SFC45.
- Pokud je ASOLIN-SFC45 aplikován na již hydrofobizované plochy, doporučujeme provést předem zkušební aplikaci, aby se vyloučila případná zkřížená reakce s hydrofobizačním prostředkem.
- Přilehlé plochy a stavební části, které nemají přijít do kontaktu s ASOLINem-SFC45, např. dveře, okna, skleněné plochy a rostliny, je potřeba přikrýt a ochránit.
- Neaplikujte ASOLIN-SFC45 za deště nebo pokud se brzy očekávají přeháňky.

Dodržujte pokyny v Bezpečnostním listu dle směrnice ES!