



TECHNICKÝ LIST

BLANKOL-SUPER

Separáční prostředek s chemicko-fyzikálním účinkem

| Číslo artiklu | Obsah | Měrná jednotka | Obal | Barva |
|---------------|-------|----------------|-----------|-----------------------|
| 406107001 | 25 | litr | kanistr | žlutavá transparentní |
| 406107003 | 1 000 | litr | kontejner | žlutavá transparentní |
| 406107004 | 210 | litr | sud | žlutavá transparentní |

Vlastnosti:

- odbedňovací prostředek na beton
- s chemicko-fyzikálním separáčním účinkem

Výhody:

- výsledkem jsou velmi pěkné pohledové plochy
- odolnost vůči dešti

Oblasti použití:

- všechny druhy dřevěných a ocelových bednění
- umělohmotné profilované a PE formy
- všechny druhy velkoplošných bednění s nepropustným povrchem
- pro bednění zahřátá až na +60 °C
- pro vysoce kvalitní pohledové betony, prefabrikované výrobky, betonové tvárnice, filigránové díly

Technické údaje:

Vlastnosti materiálu

| | |
|------------------|----------------------------|
| Báze: | minerální olej |
| Konzistence: | tekutina, neředitelná |
| Měrná hmotnost: | cca 0,85 g/cm ³ |
| Vodou ředitelný: | ne |

Zpracování

| | |
|----------|----------------------------------|
| Spotřeba | cca 15,00-50,00 g/m ² |
|----------|----------------------------------|

Způsob zpracování

Nářadí/pomůcky
tlaková stříkávací technika

Ruční zpracování

- tlakovou stříkávací pistolí
- vhodným stříkávacím přístrojem

Vhodný podklad

- velkoplošná bednění
- materiály s nepropustným povrchem

Příprava podkladu:

Ošetřovaný podklad musí být

- čistý
- suchý

Aplikace

Zpracování

Ke zpracování použijte vhodnou automatickou nebo ruční stříkávací techniku.

Skladování:

chránit před mrazem, 12 měsíců v uzavřeném originálním obalu při teplotě nejméně +8 °C. Po otevření obsah ihned spotřebujte.

Upozornění:

- Je naprosto nezbytné nejprve provést zkušební aplikaci výrobku.
- Zamezte tvorbě louží.
- Nadměrný nátěr BLANKOLu-SUPER může způsobit tvorbu povrchových krust a usazenin.
- BLANKOL-SUPER nelze ředit vodou.
- Formy/bednění nahříváné do max. +60 °C.
- Dodržujte předpisy pro práci s prostředky obsahujícími rozpouštědla, příp. si vyžádejte Bezpečnostní list výrobku.
- Přebytečný materiál lze odstranit gumovou stěrkou odolnou minerálním olejům.
- Bezpodmínečně se vyhněte svařování, odlétajícím jiskrám, otevřenému ohni apod. v blízkosti bednění, na kterém je čerstvě nastříkaný BLANKOL-SUPER.
- Nová dřevěná bednění jsou silně nasákovává, a proto vyžadují opakované ošetření BLANKOLEm-SUPER.

Při zpracování dodržujte pokyny v Bezpečnostním listu!