



TECHNICKÝ LIST

ESCO-FLUAT Roztok k imobilizaci solí

výr. č. : 2 04146

Vlastnosti:

- koncentrát
- k přeměně škodlivých solí
- brání působení solí v ještě čerstvé sanační omítkě
- neobsahuje rozpouštědla

Oblasti použití:

ESCO-FLUAT se používá při sanaci prosoleného zdiva k přeměně chloridů a síranů na sloučeniny, které jsou nerozpustné resp. těžko rozpustné ve vodě.

ESCO-FLUAT se aplikuje jako doplňkové opatření pod sanační omítky THERMOPAL.

Technické údaje:

Báze:	vodný roztok hexafluorokřemičitanu
Spotřeba:	při ošetření ve 2 prac. krocích cca 0,4-0,5 kg/m ²
Dodávané balení:	nádoby po 1, 10 a 25 kg
Skladování:	v suchu a chladnu, chraňte před mrazem, 24 měsíců v originálním uzavřeném obalu, po otevření ihned spotřebujte

Podklad:

Podklad musí být únosný, zbavený látek, které snižují přilnavost, jako jsou např. odbedňovací prostředky, prach či jiné vrstvy. Staré omítky a nátěry se odstraní min. 80 cm nad napadenou oblast. Drolivé spáry ve zdivu se vyškrabou do hloubky cca 2 cm. Zdivo a spáry se důkladně očistí ocelovým kartáčem.

Zpracování:

ESCO-FLUAT se aplikuje nátěrem v 1 či 2 vrstvách na obnažené zdivo až do nasycení (podle stupně napadení solemi a nasákavosti podkladu).

Jednorázové napuštění:

1 obj. díl ESCO-FLUATu + 1 obj. díl vody

Napuštění ve dvou krocích:

1. ošetření: 1 obj. díl ESCO-FLUATu + 2 obj. díly vody

2. ošetření: 1 obj. díl ESCO-FLUATu + 1 obj. díl vody

Mezi prvním a druhým nátěrem by měla být nejméně 7hod. technologická přestávka. Přibližně 24 hodin po posledním ošetření plochy ještě jednou očistěte nasucho kartáčem nebo koštětem.

Upozornění:

- Při zpracování v žádném případě nepoužívejte kovové nádoby či nástroje.
- Měření vnitřního ovzduší dle BIA 7512 bylo prokázáno, že přípravek neuvolňuje žádné zdraví škodlivé látky. Pokud se ESCO-FLUAT aplikuje na velmi rozsáhlé plochy, doporučujeme místnosti větrat až do nanesení sanační omítky.
- Bezprostředně po použití omyjte pečlivě pracovní nářadí čistou vodou.
- Neošetřované části ploch chraňte před působením ESCO-FLUATu.
- Místa potřísněná přípravkem ihned omyjte vodou. Sklo, kovy, okenní rámy apod. mohou být působením ESCO-FLUATu poškozeny.

Dodržujte pokyny v platném Bezpečnostním listu dle směrnic ES!

GISCODE: GH 40