



TECHNICKÝ LIST

KSK-Abschlussband Samolepicí těsnicí páska s vliesovou vrstvou

výr. č. 2 05980

Vlastnosti:

- vodotěsnost
- vysoká pružnost
- pásku lze omítat
- pro vnější a vnitřní použití
- na stěny a podlahu
- kompatibilita s izolačními asfaltovými pásy

Oblasti použití:

Samolepicí páska KSK-Abschlussband slouží k zajištění konců při plošné izolaci pomocí asfaltových pásů KSK-Abdichtungsbahn, v místech přechodu k soklové izolaci a napojení stavebních detailů.

KSK-Abschlussband brání pronikání vlhkosti ze zadní strany a díky vliesové vrstvě, kterou je opatřena, je možno pásku omítat.

Technické údaje:

Báze:	butyl-kaučuk s jednostrannou vliesovou vrstvou
Barva:	šedá
Tloušťka:	cca 0,7 mm
Teplota podkladu/ teplota při zpracování:	+5 °C až +30 °C
Teplotní odolnost:	-5 °C až +60 °C
Síla protržení dle DIN 527-3	
v podélném směru:	cca 30 N/15 mm
v příčném směru:	cca 20 N/15 mm
Protažení při přetržení dle DIN 527-3	
v podélném směru:	cca 50 %
v příčném směru:	cca 80 %
Dodávané balení:	role po 15 m (šířka 10 cm)
Skladování:	12 měsíců v suchu a chladu, chránit před mrazem, slunečním zářením, namáháním na tlak a působením vlhkosti

Příprava podkladu:

Izolovaný podklad musí být suchý, únosný, rovinný, zbavený látek, které snižují přilnavost, např. cementové kaše, prachu apod. Vhodnými podklady jsou beton, omítka a zdivo. Podklad nejprve opatřete nátěrem z ASOLu-FE zředěného vodou v poměru 1 : 1. Pásku KSK-Abschlussband přilepte až po jeho důkladném zaschnutí. V místech přechodu k minerálním hydroizolacím, např. z AQUAFINu-RS300, aplikace základního nátěru není nutná.

Zpracování:

Po nanesení základního nátěru si připravte (nastříhejte) pásy KSK-Abschlussband požadované délky. Odstraňte ochrannou fólii na zadní straně pásy, pásku nalepte s 50mm přesahem na konec izolačního pásu KSK-Abdichtungsbahn a pevně přitlačte. Doporučujeme používat přitlačný váleček z pěnové gumy. Zakončovací pásku KSK-Abschlussband lze následně přepracovat příp. omítnout.

Pokyny:

- Chraňte ostatní plochy před působením pásy KSK-Abschlussband.
- Barvy a omítky zpravidla nejsou tak pružné jako KSK-Abschlussband. Z důvodu odlišné roztažnosti a smršťování nelze vyloučit vznik trhlin v místech osazených páskou.
- Skladujte KSK-Abschlussband bezprostředně až do použití při pokojové teplotě cca +20 °C, pásku pokládejte pouze za počasí beze srážek.
- KSK-Abschlussband neskladujte a nezpracovávajíte na přímém slunci.
- Neaplikujte KSK-Abschlussband na vlhké podklady.
- Zakončovací páska KSK-Abschlussband není odolná vůči tlaku vody z negativní strany. Oblasti, kde lze takové zatížení očekávat, je nutno předem zaizolovat AQUAFINem-1K.

KSK-Abschlussband

- KSK-Abschlussband se nesmí lepit ani přepracovávat pomocí přípravků, které obsahují rozpouštědla.
- Nevystavujte KSK-Abschlussband trvalému UV záření, po nejvýše 3 měsících pásku omítněte, přepracujte další vrstvou nebo zakryjte.