

**SCHOMBURG**SYSTÉM PRO
PODLAHÁŘE**TECHNICKÝ LIST****SOLOPLAN 20 CA**

Samonivelační kalciumsulfátová podlahová stěrka pro vyrovnání nerovností do 15 mm

**Vlastnosti produktu:**

- Samonivelační
- Pro použití v interiéru
- Zpracovatelný vestejce pomocí rakle
- Rychle tuhnoucí, bez smršení
- Vhodný na vytápěné potery
- Vhodný pro použití kolečkových židlí
- Čerpatelný
- Pro tl. vrstvy od 1 do 15 mm

Oblasti použití:

SOLOPLAN-20-CA se používá pro vyhlazení a vyrovnání nerovností podlah od 1 do 15 mm v jednom pracovním kroku. Je vhodný pro použití na savých minerálních podkladech jako např. cementové potery, beton, anhydritové potery, nesavé podklady jako (např. keramická dlažba). Na plochy vystěrkované SOLOPLAN-20-CA je možná po rádném vyschnutí pokládka všech typů měkkých podlahovin, plovoucích parket a laminátu. V případě následného lepení parket a laminátu je nutné použít SOLOPLAN SU, SOLOPLAN P 30 PLUS. SOLOPLAN-20-CA není určen jako finální podlaha bez následné povrchové úpravy.

Technické údaje:

Složení: síran vápenatý, píska a aditiva

Barva: světle šedá

Teplota pro zpracování:

- Teplota podkladu +18 °C až +25 °C
- Teplota vzduchu < 60 % RH: + 18 °C až +25 °C

Doba zpracovatelnosti*: 30 minut

Pochozí*: po cca 4 hodinách

Pokládka podlahovin: na 2 mm tl. vrstvy po cca 24 hodinách**

Pevnost v tlaku*: ≥ 20 N/mm² po 28 dnechPevnost v tahu za ohybu*: ≥ 5 N/mm² po 28 dnech

Klasifikace: EN 13813 CT-C20-F7

Třída reakce na oheň: A2fl-S1

Zámesová voda: 5,5–6 ltr./25 kg

Čištění: v čerstvém stavu vodou

Spotřeba: cca 1,6 kg/m²/mm tloušťky

Skladování: v suchu min. 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu, otevřená balení zpracujte v co nejkratším termínu

Dodávané balení: 25 kg PE pytel

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý pevný nosný, vyzrály, zbavený všech nesoudržných a separačních částic. Staré nesoudržné zbytky lepidel náterů a vyluhu je nutné odstranit mechanicky např. broušením, frézováním nebo brokováním. Před aplikací penetračního náteru ASO-UNIGRUND-U nebo Z a SOLOPLAN-20-CA je nutné změřit zbytkovou vlhkost podkladu CM přístrojem. V případě zvýšené zbytkové vlhkosti podkladu je nutné použít penetrační náter ASO-UNIGRUND-PU nebo ASODUR-SG3-P. To platí i pro podklady s pevně soudržnými zbytky vodou rozpustných lepidel a lepidel s obsahem sulfátových louthů. Je nutné zamezit zalití obvodových spář např. pomocí obvodových pásků FS 505.

* Hodnoty platí pro +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty vysychání urychlují, nižší teploty vysychání zpomalují.

** Vyšší tloušťky doporučujeme před pokládkou podlahovin měřit CM přístrojem.

Maximální přípustné hodnoty zbytkové vlhkosti podkladu:

Vytápěný cementový podklad 1,8 CM%
Nevytápěný cementový podklad 2 CM%
Vytápěný anhydritový podklad 0,3 CM%
Nevytápěný anhydritový podklad 0,5 CM%

Pokyny pro zpracování:

- Na rádně připravený podklad se nanese vhodný penetrační náter. Je nutné zabránit tvorbě louží. Náter musí před aplikací SOLOPLAN-20-CA rádně vyschnout/vytvrchnout. Údaje pro zpracování jsou uvedené v TL jednotlivých penetračních náterů.
- Do čisté míchací nádoby se přidá předepsané množství zámesové vody. Vyšší hodnoty zámesové vody jsou určeny pro nižší tl. vrstvy SOLOPLAN-20-CA do cca 5 mm. Následně se za stálého míchání přidá SOLOPLAN-20-CA a rozmíchá se do homogenní hmoty bez hrudek. Hmotu doporučuje me nechat cca minutu odstát a znova krátce promíchat.
- SOLOPLAN-20-CA se vylije na připravený podklad a raklí nebo hladítkem se rozeře po pozadované tloušťce. Následně se ihned rádně odvzduší ježkovým válečkem.
- Tuhnocí vrstva SOLOPLAN-20-CA je nutné ochránit před rychlým úbytkem vody způsobeným např. vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a nebo průvanem! Případné přestěrování další vrstvou SOLOPLAN-20-CA je nejlepší provádět v době, kdy je první vrstva již pochozí, ale ještě vlhká, což je dobré viditelné díky tmavšímu zbarvení povrchu. Pokud by byla první vrstva již suchá, je nutné ji znovu napenetrovat Penetračním náterem ASO-UNIGRUND-U nebo Z ředěným až 1:3 vodou.

Důležitá upozornění:

- Je nutné zajistit rádné větrání prostoru po aplikaci.
- Již tuhnoucí stěrka v míchací nádobě se nesmí znova ředit vodou.
- Je nutné dodržet předepsaný poměr zámesové vody.
- Před aplikací na vytápěné podklady je nutné vypnout podlahové topení min. 48 hodin před aplikací.

Pro SOLOPLAN 20 CA je vyloučena kombinace s produktem ASODUR G 1270 a ASODUR G 1270P

- Na podklady, které nesmí mít přímý kontakt s vodou (např. dřevěné potery, magnezitové potery, vodou rozpustné zbytky starých lepidel apod.) je nutné vždy použít penetrační náter ASO-UNIGRUND-PU nebo ASODUR-SG3-P a využít technické poradenství Schomburg Česká republika.
- Vždy dbejte na nařízení dodavatelů podlahových krytin. Údaje uvedené v jejich technických listech a aplikačních návodech se musí bez výjimky dodržet.**
- V případě strojní aplikace využijte technické poradenství Schomburg Česká republika.
- V případě vysychání při nízkých teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu může u sádrových produktů dojít po broušení povrchu ke zvýšené tvorbě mikropach. Ten může způsobovat nižší přídržnost lepidla na povrchu. V takovém případě je nutné povrch před lepením penetrovat penetračním náterem ASO Unigrund Z v poměru 1:3 vodou. Doba vysychání penetračního náteru je potom min. 4 hodiny.

Dodržujte, prosím, platný bezpečnostní a technický list výrobku!

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství	605 247 811
Technické poradenství na stavbách	605 299 379