

SSB-Entkopplungsfolie

Výr.č.: 2 05970

Fólie k oddělení dlažby

Vlastnosti:

pás k oddělení dlažby odolný vůči vlhkosti a alkáliím do vnitřních prostor
odolný vůči mikroorganismům
snadné zpracování

Oblasti použití:

SSB-Entkopplungsfolie se používá k oddělení pod dlažbu ve vnitřních prostorech, bez izolačního nebo hluk tlumícího účinku. Vhodný pro podklady s mírným sklonem k deformování a tvorbě trhlin, rovněž pro smíšené podklady, a také jako podklad při výměně dlažby pro krytiny, které lze opět sundat u povrchu.

Technické údaje:

Barva: šedo-bílá
Tloušťka: cca 1,0 mm
Hmotnost: cca 200 g/m²
Dodávané balení: šířka 1 m, délka 50 m
Max. přípustné provozní zatížení: 2 kN/ m²
v budovách obytným účelům, vysoké dynamické zatížení je třeba vyloučit

Podklad:

Vhodné jsou všechny rovné, únosné, běžné stavební podklady, na které lze pokládat dlaždice a desky (vždy dodržovat záznamový list ZDB). Savé a lsnadno zprašující podklady napenetrovat ASO-Unigrundem.

Zpracování:

Na únosný podklad se natáhne stěrkou s velikostí zubů min. 4 mm tekuté lože lepidla MONOFLEX-FB-SE a fólie se nalepí šedou stranou směrem dolů.

SSB-Entkopplungsfolie se potom pouze ještě pevně a důkladně vtlačí hladítkem do lože lepidla. Je třeba dbát na celoplošné uložení a zeštíření rouna.

Konstruktivní dělicí spáry a okrajové styčné spáry je třeba převzít do krytiny.

Po vytvrdnutí lepidla se provede pokládka dlažby s MONOFLEXem-FB-SE nebo LIGHT-FLEXem podle DIN EN 18157 obvyklým způsobem a za použití stěrky s vhodnou velikostí zubů.

Důležitá upozornění:

Materiál k pokládce musí vykazovat minimální plochu 100 cm² a minimální pevnost lomu 1500 N.

Při oddělovacích opatřeních se jedná o zvláštní způsob stavění. Doporučujeme provádění zvláště stanovit.

U napojení u stěny/podlahy a u svislých stavebních dílů předem vložit samolepící okrajový izolační pás RD-SK50.

Dodržovat příslušné pokyny ke zpracování!