



TECHNICKÝ LIST

UNIFLEX®-F

výr. č. 2 04307

Tekutá polymerní přísada k lepidlům na obkladové prvky B-složka nových lepidel UNIFIX-S3 a UNIFIX-S3-fast

Vlastnosti:

- tekutá polymerní disperze
- bez obsahu rozpouštědel
- flexibilní

Oblasti použití:

UNIFLEX-F je tekutá polymerní disperze k zušlechtnění lepidel k pokládce keramických obkladů na problematické a tvarově nestálé podklady. Přidává se jako B-složka do práškových směsí k přípravě:

- vysoce deformovatelných lepidel SCHOMBURG tzv. kombinovaných výrobků, např. UNIFIX-S3, UNIFIX-S3-fast, ADF-Systemkleber-FB, AK7P, CRISTALLIT-FLEX, CRISTALLIT-MULTI-FLEX, CRISTALLIT-VARIO-light, LIGHTFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-FB, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, SOLOFLEX-fast, UNIFIX-AEK,
- kombinované výrobky jsou použitelné do exteriéru i do interiéru.

Technické údaje:

Báze:	polymerní disperze
Barva:	bílá
Hodnota pH:	cca 9,8
Reakce na oheň:	třída E (kombinovaný výrobek)
Teplota při zpracování/ teplota podkladu:	+5 °C až +30 °C
Doba zpracování:	cca 60 min. podle konkrétního lepidla
Dodávané balení:	5kg a 8,33kg kanystry
Skladování:	chraňte před mrazem, min. 12 měsíců v uzavřeném originálním obalu, po otevření ihned spotřebujte
Spotřeba:	viz Technický list konkrétního lepidla
Čištění:	stavební části nebo pracovní nářadí znečištěné UNIFLEXem-F nebo kombinovaným lepidlem ihned omyjte vodou.

Zaschlý materiál lze odstranit jen mechanicky.

*) Uvedené hodnoty platí pro +23 °C a 50% relativní vlhkost vzduchu; vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují výše uvedené doby.

Podklad:

viz příslušný Technický list kombinovaného výrobku.

Zpracování:

Nalijte UNIFLEX-F do čisté směšovací nádoby a smíchejte s práškovou složkou zvoleného lepidla na homogenní hmotu bez žmolků. Směs míchejte výkonným míchadlem (cca 500–700 ot.min⁻¹) po dobu cca 2–3 min. K získání potřebné konzistence směsi je možno přidat vodu. Po cca 3min. době zrání směs ještě jednou intenzivně promíchejte. Dodržujte postup pro zpracování v Technickém listu konkrétního kombinovaného lepidla.

Deformovatelná lepidla na obklady a dlažbu:

UNIFLEX-F se přidává jako tekutá B-složka ke zlepšení přilnavosti a deformovatelnosti lepidel SCHOMBURG. K získání vysoce deformovatelného lepidla se na 25 kg práškové směsi zpravidla přidává 5 kg až 8,33 kg UNIFLEXu-F resp. 15 kg UNIFLEXu-F u lepidel LIGHTFLEX a CRISTALLIT-VARIO-light.

Upozornění:

- Neupravované plochy chraňte před působením UNIFLEXu-F.
- Kombinovaná lepidla chraňte až do úplného vytvrzení před vlhkostí a povětrnostními vlivy.

Dodržujte pokyny v platném Bezpečnostním listu dle směrnic ES!

GISCODE: ZP1 (prášková A-složka)
D1 UNIFLEX-F tekutá B-složka