



Chemikalienbeständigkeitsliste

INDUFLEX-PU

Prüfflüssigkeiten	Konzentration (%)	Klassifizierung		
		(≤ 8 Stunden)	(≤ 72 Stunden)	(≤ 14 Tage)
Anorganische Säuren				
Salzsäure	30			■
Organische Säuren				
Zitronensäure	15			■
Milchsäure	20			■
Alkalien				
Natronlauge	20			■
Ammoniak	25			■
Lösemittel				
Kerosin	pur		■	
Benzin	pur		■	
Diesel	pur		■	
Ethanol	pur	■		
Öle				
Motoröl	pur		■	
Bremsflüssigkeit	pur		■	
Heizöl	pur		■	
Wässrige Lösung				
Tausalzlösung	35			■
Organische Tenside	10			■
Öffentliche Abwässer / Jauche				■
Wasser				■

Alle Angaben wurden unter Laborbedingungen bei +20 °C ermittelt, Abweichungen durch höhere Temperaturen, örtliche Gegebenheiten und Umgebungsbedingungen sind möglich, leichte optische Oberflächenveränderungen oder geringfügiges Aufquellen, ohne die Funktionalität der Abdichtung zu beeinträchtigen, sind dabei grundsätzlich nicht auszuschließen. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine objektbezogene Eignungsprüfung.