

ASO[®]-Dichtmanschette-W

Dichtmanschette Wand für Fliesenverbundabdichtung



Artikelnummer	Verpackung	Farbe
206131001	Stück	grau
206131002	Stück	grau
206131003	Stück	grau

Produkteigenschaften

- vlieskaschierte Wandmanschette mit Dehnzone
- für Rohrdurchmesser von 8 - 80 mm
- zum passgenauen Zuschnitt für die Gewünschten Durchmesser markiert
- flexibel und dehnfähig
- rissüberbrückend

Vorteile

- geprüftes Systemprodukt
- in verschiedenen Größen erhältlich
- hoher Haftverbund zu mineralischen Dichtschlämmen oder Polymaredispersionen - dank vlieskaschierter Oberfläche

Einsatzgebiete / Abdichtung im Verbund

- zur Einbindung von Hahnverlängerungen und Durchdringungen in die Abdichtungen im Verbund
- als Systemkomponente der Abdichtung im Verbund für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534

Technische Daten

Materialeigenschaften

Produktkomponenten	Stückware
Berstdruck	≥ 1,5 bar
Druckwasserdicht bis	1.5 bar
Temperaturbeständigkeit	- 5 + 60 °C
Dampfdiffusionsverhalten	dampfdiffusionshemmend

Verarbeitung

Verbrauch	1 Stück je Rohrdurchführung
-----------	-----------------------------

ASO[®]-Dichtmanschette-W

Verarbeitungstechnik

Hilfsmittel / Werkzeuge

- Zahn- oder Schichtdickenkelle
- Glättkelle
- Pinsel
- Anpressrolle
- Schere / Messer

Geeigneter Untergrund

- Trockenestriche
- Hohlrumböden
- Fliesenträgerelemente
- fest haftende Fliesenbeläge
- Beton, Zement-Estrich (CT), Bodenausgleichsmassen, Calciumsulfat-Estriche (CA, CAF), Gussasphalt-Estriche (AS), Magnesia-Estriche (MA)
- Zementäre Putze, Gipsputz, Kalk-Zementputz, Leichtputz
- Abdichtung im Verbund; Die Eignung des Untergrundes ist unter Berücksichtigung der geplanten Wassereinwirkungsklasse der DIN 18534 und der DIN 18531 zu prüfen und zu beachten.

Untergrund vorbereiten

Anforderung an den Untergrund

1. trocken
2. tragfähig
3. ebenflächig
4. in der Oberfläche geschlossen
5. frei von Rissen
6. frei von negativ drückendem Wasser
7. frei von haftungsmindernden Stoffen

Maßnahmen zur Untergrundvorbereitung

Anweisungen zur Untergrundvorbereitung sind dem Technischen Merkblatt des gewählten Abdichtungsstoffes zu entnehmen.

Anwendung

Verarbeitung

1. Die Rohrdurchführung säubern und entfetten.
2. Auf den vorbereiteten Untergrund den gewählten Abdichtungsstoff auftragen.
3. ASO[®]-Dichtmanschette-W entsprechend des Rohrdurchmessers auswählen. Der Loch-Durchmesser der Dichtmanschette muss kleiner als der Rohrdurchmesser sein, so dass eine Anpressung an die Rohrdurchführung erfolgt.
4. Den Loch-Durchmesser der Dichtmanschette leicht aufweiten und über den Rohrstützen stülpen. Alternativ, wenn nicht direkt an das Rohr angeschlossen werden kann (eingemörtelte Blindstopfen), die finale Montage mit ASO[®]-DMH vorbereiten.
5. Die Dichtmanschette mit dem Abdichtungsstoff faltenfrei und vollflächig verkleben und überarbeiten.
6. Die Dichtmanschette mit einer Glättkelle oder Andruckrolle sorgfältig in die Abdichtungsschicht hohlraum- und faltenfrei eindrücken.
7. Die Dichtmanschette muss nahtlos in die Flächenabdichtung integriert werden. Es muss eine dichte Verbindung zur Flächenabdichtung hergestellt werden.

Lagerbedingungen

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 24 Monate im Original-Gebinde.

Entsorgung

Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise

- Rohrdurchführungen die mit ASO[®]-Dichtmanschette-W abgesichert sind, müssen vor mechanischen Beschädigungen ausreichend geschützt werden.
- ASO[®]-Dichtmanschette-W darf nicht mit lösungsmittelhaltigen Produkten verklebt oder überarbeitet werden.

ASO[®]-Dichtmanschette-W

Einschlägige Regelwerke

Die Planung, Prüfung von Untergründen und baulichen Gegebenheiten, Verlegung, Verfübung und spätere Pflege des Gewerkes muss gemäß der einschlägigen DIN-Normen und anerkannten Regeln der Technik (z.B. den Merkblättern des ZDB-Merkblättern des Zentralverband Deutsches Baugewerbe e. V.) in der jeweils aktuellsten Fassung erfolgen.

Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfalls sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.