ADF®-Rohrmanschette

Manchon de tuyau pour l'étanchéité de l'ouvrage



Numéro d'article	Largeur, article	Épaisseur de matériau	Sommaire	Emballage	Couleur
205966001	35 cm	env. 0,65 mm	1 Pièce	Pièce	gris, avec impression SCHOMBURG

Caractéristiques du produit

- résistant à l'arrachement
- particulièrement élastique
- imperméable à l'eau
- compatibilité aux bitumes

Avantages

- avec trémie préfabriquée pour les travaux de raccordement
- hautement flexible et extensible
- compatibilité aux bitumes
- Sécurité grâce à la préfabrication

Etanchéité de construction

- pour l'étanchéité imperméable à l'eau des passages de conduites
- convient pour le diamètre de conduite DN 100 à DN 150
- Composants du système de la bande de joint de dilatation ADF®

Données techniques

Propriété du matériel

Composants du produit	à l'unité
Base du matériau	Matériau composite : Non-tissé - Membrane - Non-tissé
Diamètre (intérieur)	env. 90 mm
Pour diamètre de tuyau	env. 100 - 125 mm
Comportement à la diffusion de vapeurs	capacité de diffusion de vapeur

Traitement

consommation	1 pièce par application

ADF®-Rohrmanschette

Technique de traitement

Auxiliaire / Outils

- truelle à lisser
- rouleau compresseur

Préparer le support

Exigences en ce qui concerne le sol

1. solide
2. exemple de gel
3. portant
4. exempt de substances réduisant l'adhérence

Préparer les détails

1. Compenser les éventuels éclatements ou irrégularités avec ASOCRET-M30.
2. Poncer les tuyaux en plastique présents, puis nettoyer minutieusement et les dégraisser avec du détergent adapté (ex. acétone).

Application

Traitement

1. Appliquer le matériau d'étanchéité des deux côtés du raccord de tuyau avec une largeur de min. 2 cm de plus que le manchon d'étanchéité.
2. ADF®-Rohrmanschette est posé dans la couche fraîche.
3. Enfoncer minutieusement ADF®-Rohrmanschette avec une truelle à lisser ou un rouleau de pression dans la couche d'étanchéité sans pli, ni cavité.
4. Coller et recouvrir les chocs de bande d'étanchéité ou les raccords avec le matériau d'étanchéité sans pli et sur toute la surface.
5. Les chocs de bande d'étanchéité ou les raccords aux pièces moulées sont réalisés avec un chevauchement de 5-10 cm.

Conditions de conservation

stockage

Frais, sec et protégé des rayons du soleil. Min. 24 Mois dans le récipient d'origine.

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG · Aquafinstr. 2–8 · D-32760 Detmold (Germany) · Tel. +49-5231-953-00 · Fax +49-5231- 953-333 · schomburg.com