ASO®-Unigrund-K

Concentré d'apprêt

Numéro d'article	Sommaire	ME	Emballage	Couleur
205558001	1	L	Bouteille	bleu transparent
205558002	5	L	Bidon	bleu transparent
205558003	10	L	Bidon	bleu transparent
205558004	25	L	Bidon	bleu transparent
205558005	210	L	Fût	bleu transparent
205558006	1000	L	Conteneur (IBC)	bleu transparent

Caractéristiques du produit

- Apprêt de dispersion
- Concentré - diluable à l'eau avec max. 1:6
- séchage rapide
- régule le comportement d'aspiration des supports absorbants
- protège les mastics ou les mortiers de support fins suivants de la déshydratation rapide

Avantages

- composants du système pour les étanchéités composites
- progression rapide des travaux
- lie efficacement la poussière fine
- économique - grâce au concentré
- coloré pour un meilleur contrôle du travail

Applications

- pour l'apprêt sur les supports faiblement et fortement absorbants
- sur béton, supports enduits, chape de ciment, chape en sulfate de potassium, plaques de plâtre et maçonnerie
- pour l'intérieur et l'extérieur

ASO®-Unigrund-K

Rapports d'essai existants

- Attestation française VOC
- Attestation AgBB
- Attestation Belg. VOC
- Licence EMICODE

Données techniques

Propriété du matériel

Composants du produit	Système 1 comp.
Base du matériau	Dispersion d'acrylate
consistance	liquide
Densité (poids spécifique)	env. 1 g/cm³
Classification du comportement au feu selon DIN EN 13501-1	E

Mélanger

durée de mélange	env. 1 minutes

Traitement

température de support	De 5 °C à 30 °C
Praticable après	env. 60 - 90 minutes
Consommation (apprêt)	env. 30 - 80 g / m²
température de traitement	De 5 °C à 30 °C

Technique de traitement

Auxiliaire / Outils

- Pinceau
- appareil de pulvérisation
- brosse
- Rouleau de peinture

Support adapté

- Chape en ciment (CT)
- Chape en sulfate de calcium (CA, CAF)
- Chape en magnésie (MA)
- Béton
- Chapes sèches
- Sols creux
- Masses d'égalisation du sol
- Élément de support de carreau
- Enduits de ciment
- Enduit au ciment de chaux
- Enduit en plâtre
- Enduit léger
- Plaques de plâtre
- Plaques de staff
- Plaques en ciment et en fibres de ciment

Préparer le support

Exigences en ce qui concerne le sol

1. portant
2. propre
3. sec
4. exempt de fissures
5. exempt de substances réduisant l'adhérence

ASO®-Unigrund-K

Préparer la surface

1. Les chapes liquides doivent être meulées et aspirées.
2. Brosser, meuler, fraiser ou grenailler les couches fragiles ou réduisant l'adhérence avec des machines.

Application

Traitement

1. Diluer ASO®-Unigrund-K en fonction de la composition du support, du domaine d'application et de la capacité d'aspiration à un rapport de 1:3 à 1:6 avec de l'eau.
2. L'utiliser avec un rapport de mélange de 1:3 sous les masses de compensation de mur et de sol.
3. Appliquer du ASO®-Unigrund-K avec l'outil adapté.
4. Une sursaturation ou une formation de flaques doit alors être évitée.
5. ASO®-Unigrund-K doit être parfaitement sec avant de pouvoir continuer à travailler sur les surfaces apprêtées.

Nettoyage des outils

Nettoyer minutieusement les outils à l'eau aussitôt après utilisation.

Conditions de conservation

stockage

Exemple de gel, frais et sec. En cas de min. 5 - 40 °C pour 15 Mois dans le récipient d'origine. Utiliser immédiatement les récipients cassés.

Élimination

Les résidus de produit peuvent être éliminés conformément au code déchets AVV 08 01 20.

Comportement en émission / systèmes de certification des bâtiments

- Très faible émission conformément à FEV-EMICODE, ce qui, en règle générale, conduit à des évaluations positives dans le cadre de systèmes de certification de bâtiments DGNB, LEED, BREEAM, HQE.
- Convient pour les pièces intérieures selon l'ordonnance VOC française et le décret royal belge C-2014/24239.

Remarques

- L'apprêt doit être sec avant l'application de la couche suivante.
- Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter contre les effets de ASO®-Unigrund-K !
- Rincer immédiatement le pistolet à l'eau.

GISCODE: M-GP01

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG · Aquafinstr. 2-8 · D-32760 Detmold (Germany) · Tel. +49-5231-953-00 · Fax +49-5231- 953-333 · schomburg.com