

## ASOCRET-BM

Mortier de remplissage pour trous de perçage et cavités



Numéro d'article	Sommaire	ME	Emballage	Couleur
205518001	25	KG	Sac	gris

### Avantages

- durcit sans retrait
- bonne fluidité
- absorption capillaire élevée

### Caractéristiques du produit

mortier sec prêt à l'emploi, minéral

### Applications

- pour le remplissage des cavités dans la maçonnerie
- pour le remplissage des trous de perçage
- pour l'intérieur et l'extérieur

## ASOCRET-BM

### Données techniques

#### Propriété du matériel

Composants du produit	Système 1 comp.
Base du matériau	mortier sec prêt à l'emploi
consistance	mortier fluide
Granulométrie max	< 0,5 mm
densité brute du mortier frais	env. 2 kg/dm <sup>3</sup>
Taille de bec	env. 30 cm
Résistance à la pression (28 jours)	env. 15 N/mm <sup>2</sup>
Classification du comportement au feu selon DIN EN 13501-1	A1

#### Mélanger

durée de mélange	env. 3 minutes
addition d'eau	de 7,5 L à 8 L par 25 kg
Richesse, litres	env. 16,5 l par 25 kg

#### Traitement

Température de support/traitement	De 5 °C à 30 °C
temps de traitement	env. 60 minutes
Évolution du durcissement par tranche de 24 h	min. 1 mm
Consommation par litre - cavité	env. 1,4 kg/l

### Technique de traitement

#### Auxiliaire / Outils

- Agitateur (env. 500–700 tr/min.)
- palette agitatrice adaptée
- perceuse électropneumatique
- Goupille d'injection
- Installation d'injection adaptée
- Presse à levier à pédale
- Pompe à pistons

### Préparer le support

#### Préparer les détails

Éliminer la poussière de perçage des trous de perçage présents.

### Application

#### Mélanger

1. Ajouter du ASOCRET-BM avec de l'eau propre de 7,5 L à 8 L par 25 kg dans un seau de mélange propre et mélanger avec un agitateur sans grumeaux.
2. La durée de mélange est de ca. 3 minutes.

#### Réparation des cavités

Introduire l'ASOCRET-BM par les trous de perçage créés correctement sans pression ou dans un procédé pressurisé avec des chevilles spéciales dans la maçonnerie.

### Conditions de conservation

#### stockage

Frais, sec et protégé des rayons du soleil. Min. 12 Mois dans le récipient d'origine. Utiliser immédiatement les récipients cassés.

### Élimination

Les résidus de produit durcis peuvent être éliminés conformément au code déchets AVW 17 01 01.

## ASOCRET-BM

### Remarques

- Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter contre les effets de ASOCRET-BM !
- Les maçonneries contenant du plâtre et de l'argile ainsi que du béton poreux ne conviennent pas pour l'injection.

GISCODE: ZP1

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.