

Ragréages /
Mortiers de scellement



ASOCRET-HFF

Egalisation pour les sols exposés
à des contraintes mécaniques.

La solution, c'est sûr.



Egalisation pour les sols exposés à des sollicitations mécaniques.

ASOCRET-HFF

Haute résistance aux contraintes mécaniques. L'Egalisation ASOCRET-HFF est idéale pour l'utilisation directe, en intérieur et extérieur. En système avec une vitrification, pour des solutions simples à réaliser et faciles d'entretien.

Caractéristiques techniques

Résistance à la compression*	25 N/mm ² après 24 heures 52 N/mm ² après 28 jours
------------------------------	---

Résistance à la flexion*	7 N/mm ² après 28 jours
--------------------------	------------------------------------

Durée pratique d'utilisation	30 à 45 Minutes
------------------------------	-----------------

Mise en œuvre	Malaxeur mécanique, râteau d'étalement et rouleau débulleur
---------------	---

Conditionnement	Sac de 20 kg
-----------------	--------------

* Indications pour une température de +23 °C / une humidité relative de l'air de 50%.



Domaines d'utilisation

- Surfaces directement utilisables à l'intérieur, par exemple dans les espaces de loisirs, ateliers, locaux de rangement et pièces de service
- Surfaces utilisables directement en extérieur, p.ex. pour les garages et loggias
- Sol facile d'entretien en association avec une vitrification ou un revêtement
- Surface aspect béton, facile d'entretien, en association avec une imprégnation
- En épaisseur de 3 à 35 mm

Propriétés

- Monocomposante
- Retrait compensé
- Durcissement rapide, rapidement sollicitable
- Haute résistance à l'usure et à l'abrasion exercée par les pneus gonflés à l'air, en caoutchouc pleins ou à bandage Vulkollan
- Ponçage et polissage possibles

Les avantages pour l'applicateur

Création d'une couche d'usure de qualité

Longue durée pratique d'utilisation

Fiabilité par un travail en système, avec des produits connexes

Conditionnement en sac plastique étanche à l'eau

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Germany)
Tel. +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.com



 **SCHOMBURG**