

ASOCRET-M30

Le Mortier multitalent hydrofuge

Séchage par réaction, pour une avancée
rapide des travaux, également par conditions
climatiques menaçantes.

La solution, c'est sûr.



Un pour tout - tous en un!


Le seul mortier de réhabilitation universel avec une consommation réduite jusqu'à 35 %

Mortier de réparation, de ragréage, d'imperméabilisation et de gorge conforme aux normes Pour chaque cas d'utilisation, il existe différents produits. Mais chez Schomburg, il y a le Mortier **ASOCRET-M30**, le seul mortier de réhabilitation qui réunit ces quatre produits en un!

Et le Mortier **ASOCRET-M30** peut encore bien plus. La mise en œuvre, très facile et onctueuse, le rendement - jusqu'à 35 % plus important - sont autant d'arguments en faveur de ce Mortier universel. En plus, il ne ralentit pas le rythme des travaux: il est recouvrable après environ 3 heures seulement, offrant ainsi à l'entrepreneur une véritable valeur ajoutée dans son travail quotidien.

ASOCRET-M30

- Pour intérieur et extérieur
- A prise rapide
- Imperméable à l'eau
- Mortier de gorge conforme DIN 18533
- Résistant aux sulfates
- En épaisseur de 3 à 30 mm
- Très onctueux
- Bonne tenue
- Rapidement recouvrable
- Pratiquement aucun retrait
- Mise en œuvre manuelle ou mécanique

	
SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold 15 2 05539	
DIN EN 998-1: 2010-12 ASOCRET-M30 Mortier d'enduit (GP)	
Résistance à la compression	CS IV
Absorption d'eau capillaire, catégorie	W2
Indice de perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	≤ 25
Force d'adhérence à 28 jours	≥ 0,5 N/mm²
Schéma de rupture	A
Conductivité thermique (λ10, dry)	
Valeur moyenne tabulée (P = 50 %), DIN EN 1745	< 0,67
Réaction au feu	A1
Durabilité (résistance au gel)	Résistant, si utilisation conforme à la FT

Informations de mise en œuvre

Durée pratique d'utilisation *	env. 30 minutes
Recouvrable *	après env. 3 heures
Résistance à la flexion après 28 jours	env. 5 N/mm²
Résistance à la compression après 28 jours	env. 20 N/mm²
Coefficient d'absorption d'eau w24	< 0,1 kg/m² × h ^{0,5}
Conditionnement	sac papier, 6 et 25 kg
Consommation - égalisation	env. 1,4 kg/m² /mm d'épaisseur
Consommation - gorge	env. 3 kg/m

* Indications pour une température de +23 °C / une humidité relative de l'air de 50%.





ATTENTION - NOUVEAU !

Selon la norme DIN 18533, une gorge minérale ne doit pas conduire l'eau par capillarité!
ASOCRET-M30 est un mortier de gorge hydrofuge, conforme aux normes



1. Mortier de gorge conforme DIN 18533

Particulièrement adapté, ne conduit pas l'eau par capillarité. Pour la formation d'une gorge au niveau de la jonction sol / mur, et dans les angles intérieurs avant application d'une étanchéité.



2. Mortier d'imperméabilisation

Imperméable à l'eau à partir de 10 mm et applicable en une passe jusqu'à 30 mm.



3. Mortier de ragréage

Aussi bien pour le lissage que pour l'enduction, à partir de 3 mm d'épaisseur.



4. Mortier de réparation

Les éclats et inégalités localisés jusqu'à 30 mm peuvent être égalisés en une passe.

Le groupe d'entreprises SCHOMBURG
développe, fabrique et distribue des systèmes
pour différents domaines:

- Etanchéité / Rénovation d'ouvrages
- Pose de carrelages, de pierres
naturelles et de chape
- Systèmes de protection des surfaces
- Technique du béton

En Allemagne comme à l'international,
SCHOMBURG s'illustre par une compétence
en développement reconnue depuis 80 ans.
Nos produits pour le bâtiment, fabriqués en nos
murs, jouissent d'une excellente réputation dans
le monde entier.

Les experts apprécient la qualité et l'efficacité
des systèmes de matériaux, le service et, ainsi,
la compétence essentielle du groupe
d'entreprises.

Afin de répondre aux exigences d'un marché
en constante évolution, nous investissons
continuellement dans la recherche & le
développement de produits existants ou
nouveaux, garantissant ainsi une qualité toujours
à la pointe, pour la plus grande satisfaction de
nos clients.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Allemagne)
téléphone +49-5231-953-00
fax +49-5231-953-108
email export@schomburg.de
www.schomburg.com



SCHOMBURG partenaire commercial