SCHOMBURG

BLANKOL-92

Agent de séparation écologique

Numéro d'article	Sommaire	ME	Emballage	Couleur
406120001	25	L	Bidon	clair
406120003	1000	L	Conteneur (IBC)	clair
406120005	210	L	Fût	clair

Caractéristiques du produit

agent de séparation du béton

Avantages

biodégradable - justificatif présent

Applications

- comme agent de séparation pour coffrages non absorbants
- convient particulièrement pour les coffrages en acier et les coffrages grands formats revêtus de plastique
- pour températures de coffrage jusqu'à +90 °C

Données techniques

Propriété du matériel

Base du matériau	Huile minérale
consistance	liquide, non diluable
Densité (poids spécifique)	env. 0,82 g/cm³
Diluable dans l'eau	Non

Traitement

consommation	env. 15,00 - 50,00 g / m²

BLANKOL-92

Technique de traitement

Auxiliaire / Outils

- Installation de pulvérisation sous pression
- installations de pulvérisation

Traitement à la main

pulvérisation possible avec un vaporisateur sous pression

Préparer le support

Exigences en ce qui concerne le sol

1. propre
2. sec

Application

Traitement

Pour le traitement, utiliser une installation de pulvérisation automatique ou manuelle adaptée.

Conditions de conservation

stockage

Frais et sec. Min. 24 Mois dans le récipient d'origine. Utiliser immédiatement les récipients cassés.

Remarques

- Des essais préalables sont obligatoires !
- Observer les directives concernant la manipulation des substances à base de solvants, demander la fiche de sécurité si nécessaire.
- Éviter la formation de flaques !
- Une application trop importante peut entraîner la formation de croûtes et de mousses.
- BLANKOL-92 ne peut pas être dilué avec de l'eau !
- Coffrages chauffés jusqu'à max. +90 °C !
- Les travaux de soudure, travaux avec projection d'étincelles, feux ouverts, etc. à proximité du coffrage fraichement coulé doivent être strictement évités.
- Ne pas utiliser BLANKOL-92 sur les coffrages extérieurs !
- Avant utilisation dans le domaine de l'eau potable, contacter le donneur d'ordre et effectuer des essais préalables pour déterminer l' aptitude.
- Expertise de la biodégradabilité : Dir.Tgb. n° A 174 E/93/R (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen).

Veuillez observer la fiche de données de sécurité en vigueur !

GISCODE: BTM30

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG · Aquafinstr. 2-8 · D-32760 Detmold (Germany) · Tel. +49-5231-953-00 · Fax +49-5231- 953-333 · schomburg.com