

## FIX-10-S

Ciment de bouchage, ciment rapide



Numéro d'article	Sommaire	ME	Emballage	Couleur
201819001	6	KG	Seau	gris ciment
201819002	12	KG	Seau	gris ciment

### Caractéristiques du produit

prise très rapide (début de la solidification après l'absorption d'eau)

#### Avantages

- sans chlorure
- Étanchéité immédiate

#### Données techniques

##### Propriété du matériel

Composants du produit	Système 1 comp.
Base du matériau	ciment spécial
consistance	Poudre
Granulométrie max	< 0,5 mm
Début de solidification	Dès l'absorption d'eau

##### Traitement

Température de support/traitement	De 5 °C à 30 °C
temps de traitement	env. 1 minutes
Consommation par litre - cavité	env. 2 kg/l

### Technique de traitement

#### Auxiliaire / Outils

- Gants de protection
- truelle

## FIX-10-S

### Préparer le support

Exigences en ce qui concerne le sol

1. solide
2. portant
3. propre
4. exempt de substances réduisant l'adhérence

### Préparer les détails

Tailler le passage en queue d'aronde pour mieux ancrer FIX 10-S.

### Préparer la surface

Retirer les parties d'enduit et de maçonnerie détachées.

### Application

#### Traitement

Enfoncer manuellement FIX-10-S à l'état sec dans le passage. En cas d'étanchéité insuffisante, répéter l'opération.

### Conditions de conservation

#### stockage

Frais, sec et protégé des rayons du soleil. Min. 12 Mois dans le récipient d'origine.

### Élimination

Les résidus de produit peuvent être éliminés conformément au code déchets AW 17 01 01.

### Remarques

- Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter contre les effets de FIX-10-S !
- Les essais préalables correspondants doivent être effectués.
- FIX-10-S ne doit pas être mélangé ou mis en contact avec du plâtre.

### **Veillez observer la fiche de données de sécurité en vigueur !**

GISCODE: ZP1

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.