

P79-Aufbrennsperre

Apprêt sous enduit



Numéro d'article	Sommaire	ME	Emballage	Couleur
205402002	25	KG	Bidon	rouge
205402005	210	KG	Fût	rouge

Caractéristiques du produit

- Concentré
- ne forme pas de film
- hydrophobe

Avantages

séchage complet rapide

Applications

- Pour les supports absorbants à enduire (ex. maçonnerie en briques, en briques silico-calcaire et en béton poreux)
- pour l'intérieur

Données techniques

Propriété du matériel

Composants du produit	Système 1 comp.
Base du matériau	Mélange d'acides gras
consistance	liquide
Densité (poids spécifique)	env. 1 g/cm ³

Traitement

Température de support/traitement	De 5 °C à 30 °C
consommation	env. 30,00 - 60,00 g / m ²

P79-Aufbrennsperre

Consommation de matériel

Consommation en fonction du domaine d'utilisation

support	Dosage
Maçonnerie en brique	1:2 - 1:6
Maçonnerie en grès calcaire	1:6
Maçonnerie en béton cellulaire	1:2 - 1:4

Technique de traitement

Auxiliaire / Outils

- Pinceau
- Rouleau de peinture
- Brosse d'apprêtage
- Installation de pulvérisation sous pression
- Seau de mélange propre

Traitement à la main

- applicable au pinceau
- pulvérisation possible avec un vaporisateur sous pression

Préparer le support

Exigences en ce qui concerne le sol

1. sec
2. portant
3. exempt de substances réduisant l'adhérence

Application

Traitement

1. Diluer le P79-Aufbrennsperre avec de l'eau propre selon les indications.
2. Appliquer du P79-Aufbrennsperre avec l'outil adapté.
3. P79-Aufbrennsperre doit être parfaitement sec avant de pouvoir continuer à travailler sur les surfaces apprêtées.

Conditions de conservation

stockage

Exemple de gel, frais et sec. En cas de min. 5 - 40 °C pour 36 Mois dans le récipient d'origine. Utiliser immédiatement les récipients cassés.

Élimination

Les résidus de produit peuvent être éliminés conformément au code déchets AW 07 01 99.

Remarques

- Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter contre les effets de P79-Aufbrennsperre !
- Ne pas travailler mouillé sur mouillé.
- Avant l'utilisation, un essai sur chantier est nécessaire (ex. S'il est impossible d'évaluer le support).
- Rincer immédiatement le pistolet à l'eau. P79-Aufbrennsperre peut attaquer le verre, les métaux, les châssis de fenêtre etc.
- Le verre, les métaux, les briques, les châssis de fenêtre, etc. peuvent être attaqués par le régulateur de fond P79.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau.

GISCODE: M-GP01

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.