

SSB-Entkopplungsfolie

Film de désolidarisation pour carrelages en céramique



Numéro d'article	Longueur	Largeur, article	Épaisseur de matériau	Emballage	Couleur
205970001	50 m	1 m	env. 1 mm	Rouleau	gris-blanc

Caractéristiques du produit

- Bande de désolidarisation
- résistance contre les micro-organismes
- résistant à l'humidité et aux alcalis

Avantages

traitement facile

Applications

- pour la désolidarisation sous les carreaux - sans fonction d'étanchéité
- utilisable en tant que support changeant de carreaux pour les revêtements amovibles
- pour les supports n'ayant pas tendance à se déformer et à fissurer et pour les supports mixtes
- pour l'intérieur

Données techniques

Propriété du matériel

Composants du produit	Rouleau
Poids	env. 200 g / m ²
Charge utile max. autorisée	2 KN/m ² dans les bâtiments à des fins résidentielles, les charges dynamiques élevées doivent être exclues

Traitement

consommation	env. 1,0 m/m
--------------	--------------

Technique de traitement

Auxiliaire / Outils

- truelle à lisser
- rouleau compresseur

Support adapté

- Tous les supports plans, usuels dans le bâtiment, solides pouvant être recouverts de carreaux et de plaques (observer la fiche technique ZDB correspondante)
- Tous les supports selon la fiche technique euroFEN, n° 8, catégorie EK-W

SSB-Entkopplungsfolie

Préparer le support

Préparer la surface

1. Poser une couche primaire de ASO-Unigrund-GE ou ASO-Unigrund-K sur les supports absorbants.
2. Placer au préalable la bande isolante de bordure autocollante RD-SK50 sur le raccordement au mur/sol et sur les composants montants.

Application

Traitement

1. Répartir MONOFLEX-FB/-XL sur le support avec une denture ≥ 4 mm.
2. Coller sur le sol le film avec le côté gris vers le bas.
3. Enfoncer minutieusement le film de désolidarisation SSB avec une truelle à lisser/un rouleau de pression à fond dans la couche de colle. Veiller à un lit de pose et une réticulation sur toute la surface.
4. Les joints de séparation et de raccordement de bordure structurels doivent être intégrés dans le revêtement.
5. Après le durcissement de la colle sur le film de désolidarisation SSB, poser les carreaux selon DIN 18157 avec une denture adapté avec de MONOFLEX-FB/-XL en grande partie à faibles cavités.

Conditions de conservation

stockage

Frais, sec et protégé des rayons du soleil. Min. 24 Mois dans le récipient d'origine.

Élimination

Les résidus de produit peuvent être éliminés avec les déchets ménagers.

Remarques

- Les mesures de désolidarisation sont des constructions spéciales. Nous recommandons de se mettre d'accord séparément pour la réalisation.
- L'élément à poser doit avoir une surface minimale de 100 cm² et une force de rupture minimale de 1500 N.

Règles applicables

La planification, le contrôle des supports et caractéristiques de construction, la pose, le jointoiment et l'entretien ultérieur de l'ouvrage doivent avoir lieu conformément aux normes DIN en vigueur et règles techniques reconnues (p. ex. fiches technique ZDB de la Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.V.) dans la version la plus récente.

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.