



## Таблица применения - разделительная смазка

Опалубка Разделительная смазка	Сталь	Сталь, нагретая до	Синтетич. Betoplan	Поли- уретан	Древе- сина	Поли- стирол	Внутренняя и внешняя опалубка	Большие площади опалубки	Защита миксера
BLANKOL-0	да	+60 °C	да	нет	да	нет	да	да	да
BLANKOL-92	да	+90 °C	нет	нет	нет	нет	внутренняя	нет	да
BLANKOL-2000	да	+60 °C	да	нет	да	нет	внутренняя	да	нет
BLANKOL-5006	да	+80 °C	нет	нет	нет	нет	внутренняя	нет	нет
BLANKOL-K30	BLANKOL-K30 - концентрат масла для опалубки и разбавляется водой, поэтому необходимы предварительные тесты				да	нет	внутренняя	да	нет
BLANKOL-LF	да	+60 °C	да	нет	да	нет	да	да	да
BLANKOL-Super	да	+60 °C	да	да	да	да Предварит. тест	да	да	нет