



Техническое описание

ASO®-Unigrund-GE Готовая к применению грунтовка

Артикул 2 05536

Свойства:

- быстрое высыхание
- универсальное применение
- водостойка, стойка к щелочам
- не содержит растворителя



Область применения:

ASO-Unigrund-GE снижает впитывающую способность основания, связывает пыль на поверхности, оказывает упрочняющее действие, предотвращает слишком быстрый отъём воды затворения из шпатлевальных растворов.

ASO-Unigrund-GE применяется для грунтования впитывающих и слегка осыпающихся оснований из гипсосодержащих материалов (штукатурки, половицы, плитки, стяжки), бетона, каменной кладки и т.д. Применяется в качестве грунтовки для гидроизоляционных материалов поверхностей (например SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M), растворов для тонкой постели таких как LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, AK7P, UNIFIX, а также для настенных шпатлёвок и выравнивающих растворов для пола, таких как SOLOCRET-15, SOLOPLAN-30 и ASO-NM15 – также и для наружных работ.

Технические характеристики:

Основа:	акрилатная дисперсия
Цвет:	зеленоватый
Температура работы с материалом / основания:	+5°C + 30°C
Плотность:	1,0 гр/см ³
Очистка инструмента:	в свежем состоянии водой
Хранение:	15 месяцев, при положительных температурах, в оригинальной закрытой упаковке. Вскрытые упаковки использовать незамедлительно.

Форма поставки:	ёмкости 1 л, 5 л, 10 л, 25 л, 210 л и 1000 л
Расход:	ок. 200 гр/м ²

Требования к обрабатываемой поверхности:

Основание должно быть твердым и прочным, чистым, сухим, не иметь субстанций, негативно влияющих на адгезию. «Текущие» стяжки следует зашлифовать и удалить пыль. Нестабильные или снижающие адгезию слои, такие как, например, смазки для опалубки, старые слои клея и шпатлёвки или остатки покрытий и краски необходимо удалить без остатка посредством шлифования, фрезерования, дробеструйной обработки или при помощи жёсткой щётки.

Способ применения:

ASO-Unigrund-GE готов к применению. Нанесение можно производить при помощи кисти, щётки, мелкопористого губчатого валика или соответствующим разбрызгивателем. Предотвращать перенасыщение основания и образование луж. ASO-Unigrund-GE должен полностью высохнуть, прежде чем будут производиться дальнейшие работы.

Особые указания:

- Перед нанесением следующего слоя грунтовка должна быть полностью высохшей
- Защищать не подлежащие обработке поверхности от воздействия ASO-Unigrund-GE
- Не применять методом «сырое на сырое»
- Брызги сразу смывать водой.

Просьба соблюдать требования действующего листа безопасности ЕС!

