



RESIL-NB150

Art.-Nr. 4 01515

Средство по уходу за свежим бетоном от преждевременной водопотери

Свойства:

RESIL-NB150 готовое к использованию, напыляемое средство по уходу за свежим бетоном на основе парафиновой эмульсии. После напыления на свежий бетон RESIL-NB150 образует плотную водонепроницаемую пленку, которая предохраняет бетонную поверхность от преждевременного высыхания. Таким образом минимизируется опасность образования усадочных трещин. Благодаря этому существенно повышается как качество бетонной поверхности, как и продлевается жизнеспособность бетона.

Область применения:

RESIL-NB150 универсально применим при производстве бетонов всех классов консистенций. Материал находит свое применение в производстве, например:

- Готовых бетонных элементов
- Товарного бетона
- Бетона на рабочей площадке
- Бетонных изделий

Преимущества:

- Наносится простейшими распылителями
- Не содержит растворителей
- Высокоэффективен

Общая информация о продукте:

Сырьевая основа: парафиновая эмульсия
Цвет: молочно-белый
Консистенция: жидкая

Технические данные:

Плотность: ок. 0,98 г/см³
Рабочая температура: выше +5 °С
Класс заражения воды (WGK): 1 (собственная оценка)

Дозирование:

Дозируемое количество нанесения составляет 120 – 150 г/м² в зависимости от применения и впитывающей способности бетона.

Способ применения:

RESIL-NB150 наносится в неразбавленном виде равномерно с помощью соответствующего распылителя на обрабатываемую поверхность. При этом обращать внимание на равномерную картину окрашивания. Лучшая эффективность материала достигается при нанесении на матово-влажный бетон.

Поставляемая упаковка:

1.000 л. Контейнер
215 л. Бочка
25 л. Емкость

Очистка и уход за инструментами:

Непосредственно после нанесения инструменты следует промыть водной струей.

Условия и сроки хранения:

6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке.
Защищать от мороза. Замерзший материал после оттаивания более не применим.

Контроль/Допуск:

Материал подлежит собственному Производственному контролю согласно DIN EN ISO 9001.

Особые указания:

Даже на практике при тщательном нанесении материала на лицевые поверхности может привести к различным цветовым оттенкам на высохшей бетонной поверхности. Основной причиной тому служат различные количества, наносимые на поверхность и время момента нанесения. Перед нанесением последующих систем (окраска, покрытия, шпатлевки и тп.) необходимо удалить слой средства по уходу с помощью водной струи высокого давления.

Предписания безопасности:

Просьба соблюдать действующий EU - лист безопасности!