



Техническое описание

UNIFLEX®-F

№ арт. 2 04307

Жидкий полимерный материал для повышения качества клея для плитки

- с добавлением полимерных материалов
- без растворителя
- эластичный

Области применения:

UNIFLEX-F представляет собой жидкий полимерный компонент для эластичного приклеивания плитки к сложным, в т. ч. деформируемым основаниям, для производства:

- высокопластичных клеев для плитки со смесями для плитки производства компании SCHOMBURG, например, ADF-Systemkleber-FB, AK7P, CRISTALLIT-FLEX, CRISTALLIT-MULTI-FLEX, CRISTALLIT-VARIO-light, LIGHTFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-FB, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, SOLOFLEX-fast, UNIFIX-AEK;
- комбинированных продуктов для использования внутри и вне помещений.

Технические характеристики:

Основа:	Полимерная дисперсия
Цвет:	белый
Значение pH:	ок. 9,8
Противопожарные свойства:	E (в виде комбинированного продукта)
Температура обработки / основания:	от +5 °C до +30 °C
Время обработки*1):	ок. 60 минут, в зависимости от комбинации с другим продуктом.
Формы поставки:	Канистры 5 и 8,33 кг
Хранение:	защищать от мороза, не менее 12 месяцев в заводской ненарушенной упаковке, начатую упаковку немедленно расходовать

Расход:	в соответствии с техническими инструкциями по клеевым растворам для плитки
Очистка:	Строительные детали или инструменты, загрязненные UNIFLEX-F или комбинированным продуктом, немедленно очистить водой. Засохший материал можно удалить только механически.

*1) Значение действительно для температуры +23 °C и относительной влажности 50 %.

Основание:

См. техническую инструкцию комбинированного продукта.

Обработка:

Залить UNIFLEX-F в чистое ведро для смешивания и смешать с соответствующим порошковым компонентом, чтобы получилась однородная масса без комков. При использовании для замешивания высокопроизводительной мешалки (ок. 500–700 мин⁻¹) требуется примерно 2–3 минуты. С целью регулирования консистенции, специфической для продукта, можно добавить воду. После созревания в течение ок. 3 минут смесь снова интенсивно перемешать. Во время переработки обязательно выполнять указания соответствующих технических памяток используемого клея.

Эластичное приклеивание плитки:

UNIFLEX-F как продукт для комбинирования с клеями для плитки и плит с целью повышения адгезии и способности к деформации. Для изготовления высокоэластичного клеевого раствора для плитки следует добавить, как правило, от 5 кг до 8,33 кг средства на 25 кг порошка либо 15 кг для LIGHTFLEX и CRISTALLIT-VARIO-light.

UNIFLEX®-F

Важные указания:

- Поверхности, которые не подлежат обработке, защищать от воздействия UNIFLEX-F.
- Комбинированные продукты следует до затвердевания защищать от влаги и/или погодных воздействий.

Учитывать действительный сертификат безопасности ЕС!

GISCODE: ZP1 (порошковый компонент)

GISCODE: D1 (жидкий компонент UNIFLEX-M)