



ASO[®] Dichtband-2000 Elastična traka za brtvljenje

Svojstva:

- Kompozitni materijal
- Rastezljiv
- Stabilan na pucanje
- Vodonepropustan
- Paropropustan
- Jamči brzo isušivanje ljepila za pločice i hidroizolacijskog materijala koji sadrže vodu
- Visoka otpornost na agresivne medije
- UV stabilna
- Izdržava temperature od -20°C do +90°C

Područje primjene:

Za vodonepropusnost dilatacionih i završnih spojeva u slojevima hidroizolacijskih proizvoda SANIFLEX, AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M.

Tehnički podaci:

Osnova:	spojni materijal = tkanje-membrana-tkanje	
Boja:	bijela sa crvenim Schomburg imenom i logom	
Debljina:	0,3 mm	
Odstupanje od prvobitnog postavljanja:	najviše 30% od širine fuge	
Vlačnost u spoju:	≥5 N/mm ²	
Isporuka:	traka širine 12 i 20 cm, role od 10 i 50 m, ukupno u kutiji 500 m	
Skladištenje:	na suhom mjestu i zaštićeno od vremenskih uvjeta, najmanje 5 godina	
Gotovi elementi:	za unutarnji kut:	12 cm/90°C
	za vanjski kut:	12 cm/90°C

Podloga:

Sve uobičajene podloge, koje su pogodne za hidroizolaciju i postavljanje pločica te stručno pripremljene. Također se tolerira ako površina podloge ima fine pukotine (najmanje 0,1 mm).

Primjena:

Materijal za brtvljenje se postavlja u širini od najmanje 2 cm trake s obje strane spoja koji se premoštava. Traka za brtvljenje se postavlja na svježi sloj, te se ravnomjerno i bez nabora pritisne i obradi hidroizolacijskim materijalom. Područje obrade spoja (kod naknadnog postavljanja elastične trake) treba osloboditi od hidroizolacijskog materijala. Rubovi elastične trake za brtvljenje se trebaju preklopiti najmanje 5 cm i premazati sa hidroizolacijskim materijalom pokrivajući cijelu površinu bez nabora.

Već formirana područja zahtjevaju i posebnu pozornost, npr. za unutarnje i vanjske kutove preporuča se sigurna primjena već oblikovanih elemenata: ASO-Dichtband-Innenecke i ASO-Dichtband-Aussenecke.

Upute:

- Primjeniti samo odobrena pravila građevinske tehnike.
- Spojevi, koje se brtve sa ASO-Dichtband-2000, moraju biti zaštićeni od eventualnih mehaničkih oštećenja.
- Za spojeve zid-pod u područjima vlažnog tla preporučuje se traka ASO-Dichtband-2000-S.

Ovaj tehnički list je prijevod sa njemačkog jezika i ne obuhvaća lokalne zahtjeve u građevini. Koristi se samo kao opća informacija o proizvodu. Za primjenu proizvoda u posebnim građevinskim okolnostima i lokalnim uvjetima rada, na raspolaganju je tehnička služba.