



ASOCRET-BM

Mort za popunjavanje izbušenih rupa i šupljina

Svojstva:

- Suho zamiješani cementno-vapneni mort
- Mort visoke tečnosti
- Stvrdnjava bez promjene volumena
- Visoko kapilarno upijajući materijal
- Za unutarnju i vanjsku primjenu

Područje primjene:

ASOCRET-BM se koristi za popunjavanje šupljina u zidu, posebno kod izrade naknadne horizontalne barijere kapilarnog toka vlage u jako raspucanom ciglenom zidu. Nakon što se ubrizga tekućina za injektiranje kao npr. AQUAFIN-F, onda je potrebno izbušene rupe zatvoriti proizvodom ASOCRET-BM. Popunjavanje šupljina u zidu može uslijediti gravitacionim putem ili injektiranjem pod tlakom.

Tehnički podaci:

Osnova:	vapno/cement
Boja:	siva
Granulat:	≤ 0,5 mm
Gustoća mješavine:	0,9 kg/dm ³
Gustoća sirovine:	približno 2,0 kg/dm ³
Slamp :	približno 30 cm
Vrijeme primjenjivosti:	cca. 1 sat pri +20 °C
Potrošnja materijala:	1,4 kg po l šupljine
Temperatura materijala/podloge:	+5 °C do +30 °C
Čvrstoća:	1. dan = 4 N/mm ² 7. dan = 10 N/mm ² nakon 28 dana = 15 N/mm ²
Pakiranje:	25 kg vreća
Skladištenje:	na suhom i hladnom mjestu, najmanje 12 mjeseci u originalno zatvorenom pakiranju, otvorena pakiranja brzo potrošiti

Priprema podloge:

Podloga, koja će se popunjavati, ne smije sadržavati gips. Iz šupljina je potrebno ukloniti svu prašinu.

Priprema materijala:

Napuniti čistu i odgovarajuću kantu za miješanje s 8,0 l čiste vode i 25 kg proizvoda ASOCRET-BM, te zamiješati bez grudica bušilicom s nastavkom za miješanje otprilike 2-3 minute (približno 300-700 okretaja u minuti). U stručno izbušenu rupu nanijeti mort ASOCRET-BM bestlačno ili tlačno pomoću posebnog pakera. Ukoliko se svejedno postavlja naknadna horizontalna izolacija koristi se metoda bušenja rupa, te ASOCRET-BM mora najprije stvrdnuti. U tom slučaju napunjene rupe ponovno nakon 16-24 sata izbušiti.

Važni savjeti:

- Površine koje se ne tretiraju proizvodom ASOCRET-BM, potrebno je zaštititi od njegova utjecaja.

Molimo pridržavati se važećeg EU-sigurnosnog lista!

GISCODE: ZP1

Ovaj tehnički list je prijevod sa njemačkog jezika i ne obuhvaća lokalne zahtjeve u građevini. Koristi se samo kao opća informacija o proizvodu. Za primjenu proizvoda u posebnim građevinskim okolnostima i lokalnim uvjetima rada, na raspolaganju je tehnička služba.