



## Tehnički list

### ASOLIN-SFC45

#### Hidrofobna krema za fasade s dubinskim djelovanjem

##### Svojstva:

- Spremna odmah za primjenu
- Za odličan efekt vodooodbojnosti
- Optimalna moć prodiranja
- Suši se bez ljepljenja
- Izgled podloge se ne mijenja nakon primjene materijala
- Paropropusna
- Povećava otpornost na agresivne tvari
- Visok stupanj otpornosti na smrzavanje i soli za otapanje leda
- Može se nanositi prskanjem, valjkom i gladilicom
- Posebno čista primjena i bez gubitka materijala

##### Područja primjene:

ASOLIN-SFC45 se koristi za vodoodbjajuću impregnaciju jako nagnutih površina ili površina iznad glave od cigle, klinkera, prirodnog kamena, umjetnog kamena, mineralno žbukanih i betonskih podloga. ASOLIN-SFC45 se poveže s unutrašnjosti odgovarajuće podloge do vodonepropusne dubinske barijere.

##### Tehnički podaci:

Osnova:	silan krema
Boja:	bijela (nakon sušenja prozirna)
Gustoća:	približno 0,84 kg/l
Konzistencija:	kremasta
Potrošnja:	ovisno o podlozi između 0,12-0,24 l/m <sup>2</sup>
Temperatura primjene/podloge:	+5°C do +35 °C
Čišćenje:	vodom u svježem stanju
Isporuka:	2,5 l, 10 l, 20 l pakiranje
Skladištenje:	bez mraza, najmanje 6 mjeseca u originalno zatvorenom pakiranju, načeta pakiranja odmah potrošiti

**Podloga:**

Podloga koja se treba impregnirati mora biti čvrsta, suha, nosiva, otvorenih pora, čista i slobodna od supstanci koje umanjuju prianjanje kao npr. ulja, masnoća, mahovina, alge i druga zaprljanja. U svakom slučaju potrebna je stručna procjena podloge kao i odgovarajuća priprema iste. Mora se osigurati da voda i u njoj otopljene supstance ne dospiju iza hidrofobne zone.

**Primjena:**

ASOLIN-SFC45 se nanosi na podlogu postupkom prskanja (npr. aparat za prskanje Airless) ili premazivanja četkom ili valjkom od ovčje dlake. Materijal se nanosi kao ravnomjerni i čvrst film do željene debljine. Ovaj film se upije u podlogu i ostaje vidljiv približno 10 do 30 minuta, te u to vrijeme postaje prozirni gel. Da bi se cijeli postupak uspješno završio potrebno je nekoliko sati i ovisi o vremenskim uvjetima. ASOLIN-SFC45 ima-ovisno o naknadno impregniranoj podlozi- od laganog do visokog prodora boje koji se može zadržati privremeno do dugotrajno. Stoga je preporuka prethodno napraviti testnu površinu.

**Važni savjeti:**

- Površine koje se ne tretiraju proizvodom ASOLIN-SFC45 potrebno je zaštитiti! Granične površine i građevinski dijelovi koji ne smiju doći u dodir s materijalom npr. prozori, vrata, staklene površine i biljke moraju se na odgovarajući način pokriti i zaštiti.
- Ne nanositi za vrijeme kiše ili kratko prije nego što kiša počne.

**Molimo pridržavati se važećeg EU-sigurnosnog lista!**

---

Ovaj tehnički list je prijevod sa njemačkog jezika i ne obuhvaća lokalne zahtjeve u građevini. Koristi se samo kao opća informacija o proizvodu. Za primjenu proizvoda u posebnim građevinskim okolnostima i lokalnim uvjetima rada, na raspolaganju je tehnička služba.