

**Tehnički list**

## **FIX 10-S**

### **Brzovezujući cement za brtvljenje**

**Svojstva:**

- Bez klorida
- Visokoreaktivni brzovezujući cement za brtvljenje
- Brzo početno stvrdnjavanje odmah nakon dodatka vode
- Za unutarnju i vanjsku primjenu

**Područje primjene:**

Momentalno brtvljenje na promočenim površinama, kod prodora vode i u vlažnim područjima podruma, šahtova, tunela, protiv tlaka vode s negativne i pozitivne strane.

**Tehnički podaci:**

Osnova:	cement, aditivi
Boja:	cementno siva
Zapremina:	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Temperatura primjene/podloge:	+5°C do +30°C
Početak stvrdnjavanja:	odmah nakon dodatka vode
Potrošnja:	približno 2 kg po litri šupljine
Skladištenje:	na suhom mjestu, 12 mjeseci u originalno zatvorenom pakiranju, otvorena pakiranja odmah potrošiti
Isporuka:	1 kg, 6 kg i 12 kg plastične kante

**Podloga:**

Podloga mora biti čvrsta, nosiva, čista i slobodna od supstanci koje umanjuju prijanjanje. Labavu žbuku i dijelove zida treba odstraniti. Za bolje prijanjanje FIX-10 S, mjesto prodora treba prije brtvljenja izdubiti.

**Primjena:**

Brtvljenja na mjestima prodora vode postižu se na način da se FIX 10-S u suhom obliku ili pripravljen s vodom pritisne u mjesto prodora. Pritisak se izvodi rukom. Ako se pri prvom brtvljenju ne postigne nepropusnost, može uslijediti još jedno nanošenje materijala FIX 10-S, nakon čega odmah treba mjesto brtvljenja više puta premazati proizvodom AQUAFIN-F. Nakon toga se nanosi odabrani sloj hidroizolacije.

**Važni savjeti:**

- Površine koje se ne tretiraju proizvodom FIX 10-S, potrebno je zaštititi!
- Potrebno je napraviti odgovarajuće probe.
- Kod prodora vode na većim površinama preporučuje se sistem AQUAFIN-F i AQUAFIN-1K.
- FIX 10-S se ne smije miješati niti doći u kontakt s gipsom.
- Sadrži cement te je pri tome klasificiran prema toksikološkoj klasifikaciji kao „Nadražujuće“.
- Moraju se nositi zaštitne rukavice.

Molimo pridržavati se važećeg EU-sigurnosnog lista!

