숌부르크코리아(유)
대전시 유성구 학하중앙로
167번길 6-28
Phone 042-320-4422
Fax 042-537-0485
Email sc-kr@naver.com
www.schomburg.co.kr

SCHOMBURG

Technical Data Sheet

ASOLIN-SFC45

Art.-No. 2 01247

발수제

특성:

- 바로 사용 가능
- 아주 좋은 발수 효과
- 최적의 침투
- 끊적거림 없이 마감 건조.
- 수증기 투과성
- 공격적인 소재에 저항성
- 서리와 제빙염에 큰 저항성
- 스프레이, 롤러, 흙손으로 적용가능
- 깨끗하고 적용 손실이 없음

적용 분야:

ASOLIN-SFC45는 다공성 벽돌, 클링커, 자연석, 모래블록, 미네랄 기반 렌더(미장), 콘크리트 표면인 수직 또는 가파른 경사 표면의 물 침투 방지를 위해 사용된다. 물질이 심층수 침투 방지 차단막을 위해 적절한 표면 내부에 교차결합한다.

기술 데이터:

성분 :	Silane 크림
색상:	antique white (건조되면 투명함)
농도:	크림성, 반죽성
소모량:	표면에 따라 약 0.1 – 0.2 L/m2
표면/ 적용온도:	+5 ℃ ~ +35 ℃
클리닝:	마르기 전 물로 세척
포장:	2.5L, 10L, 20L 용기
보관:	미개봉 상태일 때 서리가 없는 곳에서 12개월, 개봉 후 즉시 사용

바탕면 준비:

함침되는 바탕면은 반드시 깨끗, 건조, 견고하며 하중을 견디면서, 열린 기공을 가져야 하고, 오일, 그리스, 이끼, 조류 또는 다른 오염물질 등 분리를 일으키는 물질이 없어야 한다. 각각의 경우마다 표면 준비에 대한 전문적인 평가가 필요하다. 표면 안에서 용해된 물이나 염분이 소수성 구역에서 투과하여 나오지 않도록 주의한다.

제품 적용:

ASOLIN-SFC45을 적합한 스프레이 장비(예. 에어리스 스프레이), 브러시 또는 양털로 된 롤러로 적용한다. 자재는 필요한 두께로 균질의 화이트 색상과 처짐 방지 필름으로 적용되어야 한다. 이 필름은 표면에 얹혀져 약 10~30분간 눈이 보이다가 깨끗한 젤로 변형한다. 이 과정이 완성 될 때까지는 날씨 조건에 따라 한 두 시간 정도 걸린다. 표면 함침에 따라 ASOLIN-SFC45는 효과를 향상시키는 강렬한 색상을 가지는데, 이것은 과도기 이거나 오래 지속될 수 있다. 적절한 테스트 수행을 권유한다.

중요사항:

- ASOLIN-SFC45의 영향을 받지 않는 곳은 보호한다. 자재와 접촉 해선 안 되는 건설 요소나 인접한 표면을 덮어서 보호한다. 예를 들면, 창문, 도어, 유리 부분, 식물.
- 이미 소수성인 부분을 다시 활성화 시킬 때는 기존의 소수성 자재와의 교차 반응을 방지하기 위해 테스트가 필요하다.
- 비가 내리는 동안은 적용하지 않는다.

유효한 유럽 안전 데이터 시트를 준수한다.

이 기술 데이터 시트는 독일에서의 번역이므로 지역 건설 코드나 법적인 요건으로 간주되지는 않습니다. 이는 제품을 위한 일반적 참조로 사용되어야 할 것입니다. 법적인 구속력이 있는 내용은 최신 독일 기술 데이터 시트나 영업 영역내의 여타 해외 자회사의 최신 데이터 시트 내용에만 해당됩니다.