

ASOCRET-M30

Mineralinis, nenuslenkantis, dengimui ant sienų ir grindų, gluohtnus hidroizoliuojantis mišinys

- Vidaus ir lauko darbams
- Kompensuojantis susitraukimą
- Greitai kietėjantis
- Nelaidus vandeniui
- Mechaniškai atsparus paviršius
- Dengiamas nuo 3 iki 30 mm
- Lengva dirbti
- Galimas greitas sekantis apdirbimas

Panaudojimo galimybės:

ASOCRET-M30 naudojamas pažeistiems, porėtiems horizontaliems ir vertikalies paviršiams remontuoti vandeniui nelaidžiu mišiniu, vieno sluoksnio storis nuo 3 iki 30 mm. Greitas ASOCRET-M30 rišimasis užtikrina patikimą darbą ir esant didelei aplinkos drėgmei bei žemai temperatūrai.

	
SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold 15 205548	
DIN EN 998-1: 2010-12 ASOCRET-M30 Fibred plaster	
Compressive strength	C5 W
Capillary water absorption, Category	W2
Water vapor permeability coefficient, μ	≤ 25
Tensile strength 28d	≥ 0.5 N/mm ²
Surface appearance	A
Thermal conductivity, $\lambda_{10, dry}$, Tabulated average value ($T = 50^\circ\text{C}$)	≤ 0.07
EN 1245	A1
Reaction to fire	A1
Durability (Frost resistance)	Resistant in case of handling according to the technical data sheet



Techniniai duomenys:

Bazė: Smėlis, cementas, aukščiausios kokybės priedai

Spalva: Šviesiai pilka,

Maišymo su vandeniu santykis: tarp 4,5 – 5,25 l/ 25 kg pakuotei

tarp 1,10 – 1,30 l/6 kg pakuotei

Tankis: apie 1,6 kg/dm³

Darbinė temperatūra: +5 °C iki +30 °C

Gyvybingumas: apie 30 min

Sekantis apdirbimas po: apie 3 valandų

Lenkimo stipris: apie 5,0 N/mm² po 28 parų

Atsparumas gniuždymui: apie 20,0 N/mm² po 28 parų

Vandens garų laidumo koeficientas

W24: mažiau kaip 0,1 kg/m² x h^{0,5}

Pakuotės po: 6 ir 25 kg plastikiniai maišai

Išėiga: paviršiau plokštumai 1,4 kg/m²

Kampo formavimui apie 3,0 kg/m

Sandėliavimas: sausoje, vėsioje patalpoje, originalioje pakuotėje 6 mėn. Atidarius pakuotę sunaudoti kaip galima greičiau.

Reikšmės nurodytos esant aplinkos temperatūrai +23 °C, ir santykiniai oro drėgmei 50%. Aukšta temperatūra greitina, žema lėtina procesus.

Paviršių paruošimas:

Paviršiai turi būti atsparūs apkrovoms, sausi, pasižymėti geromis adhezinėmis savybėmis, nuvalyti nuo visų sukibimą mažinančių medžiagų tokių kaip dulksės purvas, dažų likučiai ir kt. Sutvarkyti nelygumus gilesnius kaip 2 cm. Druskingus paviršius apdirbti su druskų modifikatoriumi ESCO FLUAT. Paviršių apdorojimo metu atsiradusias adheziją mažinančias daleles pašalinti plaunant vandeniu po spaudimu ar kitu mechaniniu būdu. Prieš dengiant ASOCRET-M30 paviršių sudrėkinti iki matiškai drėgno. Labai įgeriančius paviršius gruntuoti gruntu ASO-Unigrung-GE arba ASO Unigrund-K.

Įrengimas:

Priklausomai nuo norimos gauti mišinio konsistencijos ASOCRET-M30 maišomas švariame inde su 4,2 – 5,25 litrais švaraus vandens iki vienalytės masės gavimo. Mikserio galingumas 300 – 700 aps/min. Maišymo trukmė apie 2 -3 minutės. Leisti mišiniui pastovėti 5 min. ir dar kartą permaišyti.

Paviršiaus lyginimas:

ASOCRET-M30 gali būti dengiamas vienu sluoksniu iki 30 mm storio. Pirmiausiai lyginami paviršiaus nelygumai vėliau užnešamas reikiamas sluoksnis. Puikus rezultatas gaunamas darbui naudojant tinkamus įrankius. Po užnešimo atlikus pauzę paviršius yra užtrinamas naudojant užtrynimo veltinio ar kempininę mentelę. Alternatyvus užtrynimas šiurkščia tinklo mentele galimas po 60 – 80 min. Taip būna pašalinami likę defektai ir paviršius paruošiamas sekančiam sluoksniui užnešti.

Ertmių tvarkymas:

Paviršiai drėkinami iki matiniai drėgnų ir užpildomi per kartą ar kelis su ASOCRET-M30. Lyginamasis sluoksnis atliekamas taip pat kaip ir lyginant paviršius.

Vidaus kampų tarp sienos ir grindų formavimas:

Kaip gruntą naudoti AQUAFIN 1K ir šlapias ant šlapio užnešti ASOCRET-M30 reikalingą sluoksnį kampo suformavimui. Jei kampus reikia papildomai hidroizoliuoti tai galima atlikti po 3 valandų (esant normalioms aplinkos sąlygoms).

Patariama:

- Apsaugoti vietas, kurios nebus apdirbamos nuo ASOCRET-M30 poveikio.
- Kai ASOCRET-M30 pradėjo kietėti negalima jo gyvybingumą ilginti papildomą kiekį vandens.
- Apsaugoti ASOCRET-M30 nuo per greito džiūvimo. Jei reikia paviršių dengti ar lengvai drėkinti.
- Iki pilno susirišimo ASOCRET-M30 apsaugoti nuo lietaus, šalčio, stiprios saulės poveikio, vėjo.

Darbo metu vadovautis galiojančiais ES sagos duomenų lapais

GISCODE: ZP 1