

FIX-10M

Montažinis cementas

Savybės:

- sudėtyje nėra chloridų,
- greitai kietėjantis,
- plačios vartojimo galimybės,
- didelis pirminis ir galinis stipris,
- galima naudoti su visais norminiais cementais.

Naudojimo galimybės:

FIX 10-M ypatingai rekomenduojamas skubiam ertmių, atsiradusių dėl vykdomų remonto darbų ir išmušimų sutvarkymui. Gali būti naudojamas kaip greitinantis cementinio mišinio rišimosi priedas, dirbant ant betoninių, natūralaus ir dirbtino akmens paviršių.

Spalvoti metalai tokie kaip: aliuminis, cinkas, švinas, varis negali tiesiogiai liestis su FIX 10-M. Jei kontaktas neišvengiamas metalinius paviršius reikia gruntuoti su ASODUR-ZNP. Metalų paviršius gruntuojams pilnai, nepaliekant nenugruntuotų vietų.

Techninės charakteristikos:

Bazė	cementas su priedais
Spalva	cemento pilka
Birios tankis	1,1 kg/m ²
Darbinio paviršiaus ir darbo temperatūra	nuo + 5 °C iki + 35 °C
Gyvybingumas	3 – 8 minutės (priklauso nuo temperatūros ir mišinio tipo)
Vandens poreikis glaistymui	25 – 30 %
Vandens poreikis taki masė	30 – 40 %
Sandėliavimas	sausoje vėsioje patalpoje 12 mėnesių originalioje pakuotėje. Atidarytas

	pakuotes sunaudoti kaip galima geičiau.
Pakuotės	1 kg, 6 kg ir 12 kg kibirėliai,

Stipris : pavyzdžiai laikyti esant 23 °C temperatūrai ir 50 % santykiniai oro drėgmei.

Konsistensija	Parametras	1 valanda	1 diena	28 dienos
Glaistymas	Atsparumas gniuždymui N/mm ²	5,0	37,5	46,3
Taki konsistensija	Atsparumas gniuždymui N/mm ²	4,0	35,0	45,0

Paviršiaus paruošimas:

Nuvalyti, pašalinti visas sukibimą mažinančias medžiagas, prieš naudojimą sudrėkinti.

Naudojimo būdas:

FIX 10-M sumaišyti su reikiamu kiekiu vandens. Maišyti ir dirbti su FIX 10-M reikia greitai. Jau po 3 – 8 minučių prasideda rišimosi reakcija. Nesiruošti produkto daugiau negu galima jį sunaudoti per gyvybingumo laiką. Sukietėjusų mišinį negalima permaišyti dar kartą. Dengiant storaisiais sluoksniais galima pridėti stambesnės frakcijos smėlio. Maišymo santykis 1 dalis FIX 10-M su 1-2 dalimis smėlio.

Ypatingi nurodymai:

- vengti patekimo ant neapdorojamų paviršių,
- atlikti bandomąjį užnešimą,
- esant pratekėjimams naudoti FIX 10-S,
- mišinys su smėliu rišasi taip pat greitai.
- negalima maišyti su FIX 10-S.

FIX - 10M

Tais atvejais kai produktas naudojamas už Vokietijos ribų, reikia atsižvelgti į vietinius statybos reglamentus ir jais vadovautis. Vadovautis darbo saugos taisyklėmis. Prieš darbą susipažinti su technine dokumentacija www.schomburg.de ar artimiausioje atstovybėje.