

SCHOMBURG Baltic pārstāvniecība Latvijā

Adrese: Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, aleksejs@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv

**Tehnisko datu lapa****AG-70****Praimeris ESCOSIL silikoniem**

Artikuls Nr. 205731

Īpašības:

- Vienkomponenta
- Silikona sveķu bāzes
- Sistēmas komponents ar ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-ST un ESCOSIL-2000-UW

Pielietojums:

Silikona šuvju aizpildītāju saķeres uzlabošanai ar metāliem: nerūsējošu tēraudu, alumīniju, varu, cinkotu tēraudu, hromu, misiņu, kā arī dažām plastmasām: akrilu un PVC. Arī ESCOSIL-2000-ST saķeres uzlabošanai ar dabīgo akmeni, it īpaši strādājot mitrā vidē. Gadījumos, kad pamatne nav klasificēta, veikt izmēģinājumus pirms lietošanas.

Tehniskie dati:

Blīvums / tilpummasa: ~0,76 g/cm³
Šķīdinātājs: alifātiskie ogļūdeņraži
Krāsa: bezkrāsaina / gaiši dzeltenīga
Žūšanas laiks *): min. 15-20 min. / maks. 3 st.
* pie +23°C un 50% relatīvā mitruma
Uzliesmošanas temperatūra: > +420°C
Uzliesmojuma punkts: +9°C
Patēriņš: ~80 g/m²
Uzglabāšana: 12 mēn. slēgtā oriģinālajā iepakojumā.
Atvērtu iepakojumu izlietot nekavējoties.
Iepakojums: 250 ml

Pamatne:

Pamatnei ir jābūt tīrai, sausai, bez eļļām un smērvielām. Noņemiet līmes paliekas un vielas, kas mazina saķeri. Šuvju malām ir jābūt tīrām un bez putekļiem. Notīriet pamatni ar birsti un pēc vajadzības ar putekļu sūcēju.

Uzklāšana:

Uzklājiet AG-70 plānā kārtā ar tīru audumu bez plūksnām vai papīra dvieli. Nelietojiet otu. Neuzklājiet AG-70 pārāk bagātīgi, jo tad ir plēves veidošanās risks. Īpaši uzmanīgi AG-70 uzklājiet uz dabīgā akmens šuvju malām, bez šļakatām, lai nepieļautu plankumus. Atstājiet žūšanai min. uz 15 min. un maks. uz 3 stundām, nepieļaujiet putekļus žūšanas laikā.

Norādījumi:

- Aizsargājiet neapstrādājamās virsmas no AG-70.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.

GISCODE: S6

Konsultācijas sniedz:

Rīga, Vidzeme, Zemgale, Latgale:

Aleksejs Rivlins: 27046070

Kurzeme: Andrejs Sisenis: 29278806