


UAB "SCHOMBURG BALTIC"

Latvijas birojs: Dārziema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv

**Tehnisko datu lapa****AQUAFIN-CJ6**

lapa 1 no 2

Termoplastiska briestošā lente vaterstops konstrukciju šuvju hidroizolācijai

Numurs	Garums	Platums	Biezums	Krāsa
207222001	40 m	20 mm	5 mm	Sarkana

Īpašības:

- Pilnīgi saglabā izmērus pat augstās temperatūrās
- Pārbaudīts pie 4 bar ūdens spiediena
- Ūdensnecaurlādīga betona hidroizolācijas sistēma saskaņā ar BBA

Priekšrocības:

- Viegls pielietojums
- Ātra un stipra uzbriešana
- Pašinjekcijas efekts plaisās un tukšumos
- Piemērots saldūdenim un sālsūdenim

Pielietojums / hidroizolācija:

Konstrukciju šuvju iekšējai hidroizolācijai betona konstrukcijās

Tehniskie dati:**Materiāla īpašības**

Forma: Ruļļveida materiāls
Bāze: TPE (termoplastisks elastomērs)
Izturība pret ūdens spiedienu saskaņā ar BBA: 4 bar
Briešanas sākums kontaktā ar ūdeni: ~2 stundas
Briešanas spiediens: ~1.06 N/mm²
Briešana (demineralizēts ūdens):
~50% pēc 2 stundām
~460% pēc 24 stundām
≥ 700% pēc 8 dienām
Ugunsreakcija pēc DIN EN 13501-1: E klase

Iestrāde:

Darba temperatūra: no 0 °C līdz 50 °C

Darbarīki:

- Hermētiķu pistole
- Naglu pistole

Pamatnes sagatavošana:**Prasības pamatnei:**

1. Sausa
2. Līdzena
3. Tīra
4. Bez adhēziju mazinošām vielām

Virsmas sagatavošana:

1. Virsmai ir jābūt matēti mitrai
2. Ūdens peļķes nav pieļaujamas

Iestrādes tehnoloģija:

1. Ir jānodrošina vismaz 8 cm bieza betona kārta no ūdens slodzes puses.
2. AQUAFIN-CJ6 tiek pielīmēts pie betona ar speciālās montāžas līmes palīdzību, kas ir piemērota lentēm vaterstopiem, piemēram, AQUAFIN-CA. Betonas darbus var veikt ne ātrāk par 8 stundām pēc lentes pielīmēšanas.
3. Alternatīvi AQUAFIN-CJ6 var stiprināt ar tērauda dībeļiem: min. 5 dībeļi uz 1 metru. Ir jāpārliedzina, ka lente cieši pieguļ pie pamatnes visā garumā.
4. Nepieļaut cilpas un tukšumus.
5. Lentis AQUAFIN-CJ6 savienojumus var veidot ar pārlaidumiem min. 5 cm. Lentēm ir jāpieguļ savā starpā cieši un bez atstarpēm.
6. Savienojumus vienā līmenī bez pārlaiduma obligāti ir jāpārklāj ar papildu lentes gabalu, ar 3 cm pārlaidumu abos virzienos.

Uzglabāšana:

Sausā un vēsā telpā, sargāt no saules stariem.
Uzglabāšanas termiņš 24 mēneši oriģinālā iepakojumā.

Norādījumi:

- Pirms betonēšanas ir vizuāli jāpārbauda AQUAFIN-CJ6, ja ir vietas, kur lente stipri uzbrieda, tā ir jānomaina.
- AQUAFIN-CJ6 nav piemērots kustīgām šuvēm.
- Ir jāievēro 8 cm bieza betona kārta.
- Briestošo lenti sargāt no noslīdējumem un nobīdēm visā garumā.
- Ievērot spēkā esošos būvnormatīvus, attiecīgās vadlīnijas un spēkā esošās regulas.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.

Anotācijas:

Atbilstība / Deklarācija / Verifikācija

