

UAB "SCHOMBURG BALTIC"

Latvijas birojs: Dārziema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv

**Tehnisko datu lapa**

lapa 1 no 3

ASO-Dichtband-2000**Šuvju hidroizolācijas lente normālām slodzēm**

Numurs	Garums	Platums	Biezums	Iepakojums	Krāsa
205936001	10 m	120 mm	~0,37 mm	Rullis	Balta ar SCHOMBURG logo
205936002	50 m	120 mm	~0,37 mm	Rullis	Balta ar SCHOMBURG logo
205936003	10 m	200 mm	~0,37 mm	Rullis	Balta ar SCHOMBURG logo
205936004	50 m	200 mm	~0,37 mm	Rullis	Balta ar SCHOMBURG logo

Īpašības:

- Flīsa laminēta šuvju hidroizolācijas lente
- Izturīga pret pārrāvumiem
- Īpaši elastīga un staipīga
- Ļoti plāna un izturīga
- Pārklāj plaisas

Priekšrocības:

- Pārbaudīts sistēmas produkts
- Īpaši plānas kārtas
- Laba saķere ar minerālajām hidroizolācijas suspensijām un polimēru dispersijām pateicoties flīsa laminētai virsmai

Pielietojums / hidroizolācija:

- Stūra, deformācijas un savienojumu šuvju hidroizolācijai un integrācijai hidroizolācijas sistēmā.
- Pārbaudīts hidroizolācijas sistēmas materiāls ūdens iedarbības klasēm W0-I, W1-I, W2-I un W3-I saskaņā ar DIN 18534.

Sertifikāti:

- EMICODE licence
- VOC sertifikāts
- AgBB sertifikāts

Tehniskie dati:**Materiāla īpašības:**

Produkta komponenti: Rullveida materiāls
Bāze: kompozītmateriāls, flīss-membrāna-flīss

Svars: ~150 - 190 g/m²

Maks. pieļaujamais stiepes spiediens: ≥2 bar

Ugunsreakcija saskaņā ar DIN 4102-1: B2

UV izturība saskaņā ar DIN EN ISO 4892-2:
500 stundas

Stiepes stiprība garenvirzienā pēc DIN 527-3:
> 50 N / 15 mm

Stiepes stiprība šķērsvirzienā pēc DIN 527-3:
> 32 N / 15 mm

Stiepes deformācija garenvirzienā pēc DIN 527-3:
> 60%

Stiepes deformācija šķērsvirzienā pēc DIN 527-3:
> 60%

Hidroizolācija pret ūdens spiedienu: līdz 1,5 bar

Sd vērtība saskaņā ar DIN EN 1931: >30 m ± 5 m

Temperatūras izturība: no -22° C līdz +90° C

Tvaika difūzijas uzvedība: samazina tvaika difūziju
Maks. pieļaujamā deformācija: 30%

Ugunsreakcija saskaņā ar DIN EN 13501-1: E

Patēriņš: ~1 m/m

Sistēmas komponenti elementi saskaņā ar AbP AIV:

ASO-Dichtband-2000-T-Stück: cauruļvadu izvadiem T-veidā

ASO-Dichtband-2000-Kreuzung: cauruļvadu izvadiem X-veidā

ASO-Dichtband-2000-S-Ecken: iekšējie un ārējie stūra elementi

Pielietošanas tehnoloģija:

Darbarīki:

- Zobšpaktele vai slāņa biezumu veidojošā špakteleļāpstiņa
- Plakanā špakteleļāpstiņa
- Ota
- Rullītis piespiešanai
- Šķēres / nazis

Piemērotas pamatnes:

- Sausās izlīdzinošās kārtas
- Paaugstinātas grīdas
- Izturīgas pamantes zem flīzēm
- Stingri un stabili flīžu pārklājumi
- Betona, cementa (CT), kalcija sulfāta (CA, CAF), asfalta mastikas (AS), magnezīta (MA) grīdas izlīdzinošās kārtas, grīdas pašizlīdzinošie sastāvi
- Cementa, ģipša, kaļķa-cementa apmetumi, vieglie apmetumi.
- Saistītā hidroizolācija: ir jāpārbauda un jāievēro pamatnes piemērotība, ņemot vērā plānoto ūdens iedarbības klasi DIN 18534 un DIN 18531.

Pamatnes sagatavošana:

Prasības pamatnei:

1. Sausa
2. Spējīga uzņemt slodzi
3. Līdzena
4. Ar noslēgtu virsmu
5. Bez plaisām
6. Bez negatīvā ūdens spiediena
7. Bez adhēziju mazinošām vielām

Pamatnes sagatavošanas pasākumi:

Pamatnes sagatavošanas pasākumus sk. attiecīga hidroizolācijas materiāla tehnisko datu lapā.

Iestrādes tehnoloģija:

- Zobšpaktele vai slāņa biezumu veidojošā špakteleļāpstiņa
- Plakanā špakteleļāpstiņa
- Ota
- Rullītis piespiešanai
- Šķēres / nazis

Iestrāde:

1. Uzklāt hidroizolācijas materiālu abpus šuvei vismaz 2 cm platākā joslā, nekā lente. Piemēram, izmantojot zobšpakteļi ar 4-6 cm zobu izmēru.
2. Uzspiest lenti svaigā hidroizolācijas pārklājumā bez tukšumiem un locījumiem un izlīdzināt ar rullīti vai špakteļi.
3. Pārklāt lenti ar vēl vienu šķidrās hidroizolācijas kārtu.
4. Pielīmējiet ar hidroizolācijas materiālu lentes malas un savienojumus bez krokām, pārklājot visu laukumu.
5. Lentes elementiem ir jāpārsedzas par 5-10 cm.
6. Konstrukciju deformācijas šuvēm ielieciet ASO-Dichtband-2000 un / vai lentes elementus šuvē cilpas veidā.

Uzglabāšana:

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, sargāt no saules stariem. Uzglabāšanas termiņš 24 mēneši oriģinālā iepakojumā.

Utilizācija:

Produkta atlikumus var utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Emisija / ēku sertifikācijas sistēmas:

1. Ļoti zema emisija saskaņā ar GE-EMICODE. Sertifikācijas sistēmas saskaņā ar DGNB, LEED, BREEAM, HQE.
2. Visaugstākais 4. kvalitātes līmenis, 9., 35. un 44. rinda saskaņā ar DGNB kritērijiem "ENV 1.2 lokālā ietekme uz vidi".

ASO-Dichtband-2000

Norādījumi:

- Noņemt līmlenti no ASO-Dichtband-2000 ruļļa.
- Sargāt aplīmētas ar
- ASO-Dichtband-2000 šuves no mehāniskiem bojājumiem.
- Nepielīmēt un nepārklāt
- ASO-Dichtband-2000 ar šķīdinātāju saturošām vielām.
- Deformācijas un savienojumu šuves ir jāizveido tālākajos pārklājumos tām paredzētajās vietās.

Anotācijas

Atbilstība / Deklarācija / Verifikācija

lapa 3 no 3

 0799	
SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold (Germany) 18 204990 SANIFLEX-EU Kit for producing waterproofing for walls and floors in wet areas	
0799-CPR-150	
ETA-17/0469 ETAG 022-1	
Reaction to fire	E
Release of hazardous substances	see SD sheet
Water vapour permeability	with ASO-Unigrund-D, $s_d \approx 4.4\text{m}$ with ASO-Unigrund-GE/K, $s_d \approx 9\text{m}$ with ASO-Unigrund-S, $s_d \approx 6.8\text{m}$
Watertightness after EN 13967	watertight
Crack-bridging capacity	Category 1: 0.4 mm
Tensile adhesion strength	$\geq 0.5\text{ MPa}$
Crack bridging ability	Category 2: waterproof
Watertightness at intersections	Category 2: waterproof
Resistant to water	Category 2: $\geq 0.5\text{ MPa}$
Temperature resistance	Category 2: temperature resistant
Resistance to alkalis	Category 2: resistant to alkalis
Workability	applicable
Thickness:	minimum 0.5 mm

Ķīmiskā izturība

Testa šķidrums	Koncentrācija	Zema izturība (≤ 8 st.)	Vidējā izturība (≤ 72 st.)	Augsta izturība (≤ 14 dienas)
Neorganiskās skābes				
Sālskābe	0,03%			■
Sērskābe	0,35%			■
Organiskās skābes				
Citronskābe	100 g/l			■
Pienskābe	20			■
Sārmis				
Kaustiskais potašs	0,2%			■
Nātrija hidroksīds	0,3 g/l			■
Sālsūdens	20 g/l jūras sāls			■

Šī tehnisko datu lapa ir tulkojums, jebkādu nesaskaņu gadījumā, tiesiskais pamats ir šī produkta spēkā esošajai tehnisko datu lapai vācu valodā, kas ir atrodama www.schomburg.com. Veicot darbus, ir jāievēro vietējie būvnormatīvi. Mēs garantējam mūsu materiālu kvalitāti saskaņā ar mūsu pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Gadījumos, kuri nav minēti šajā tehnisko datu lapā, lūdzam konsultēties ar SCHOMBURG pārstāvi Jūsu reģionā. Līdz ar jaunās redakcijas (izmaiņu) publicēšanu, šis dokuments zaudē spēku.