

UAB "SCHOMBURG BALTIC"

Latvijas birojs: Dārziema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv

**Tehnisko datu lapa**

ASO-Unigrund-K blau Grunts koncentrāts

Artikuls 205558

Īpašības:

- Ātri žūstošs
- Universāls pielietojums
- Ūdens un sārnu izturīgs
- Nesatur šķīdinātājus
- Ļoti zems patēriņš
- Koncentrāts

**Pielietojums:**

ASO-Unigrund-K blau samazina pamatnes absorbcijas spēju, sasaista virsmas putekļus, nostiprina virsmu, novērš pārāk ātru ūdens zudumu no izlīdzinošām javām.

ASO-Unigrund-K blau tiek pielietots uzsūcošām un nedaudz smilšainām virsmām: ģipškartons u.c. ģipsi saturošas pamatnes, paneļi un plāksnes, apmetums, betons un gāzbetons, mūris, izlīdzinošās kārtas.

ASO-Unigrund-K blau tiek pielietots kā grunts pirms hidroizolācijas uzklāšanas uz sarežģītām pamatnēm (AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-RS300, SANIFLEX, u.c.), plānās kārtas līmjavām (LIGHTFLEX, SOLOFLEX, MONOFLEX, CARO-FK-FLEX, u.c.), kā arī sienu špaktelēm un grīdu izlīdzinošajām kārtām (SOLOPLAN-30-PLUS, u.c.), kā arī kā grunts pirms emulsiju krāsām. ASO-Unigrund-K blau ir piemērots iekšdarbiem un ārdarbiem.

ASO-Unigrund-K blau ir piemērots dzīvojamajām telpām saskaņā ar AgBB novērtēšanas sistēmu (Būvmateriālu novērtēšanas komiteja attiecībā uz veselību) un Francijas VOC likuma. Ļoti zema emisija saskaņā ar GE-EMICODE. Sertifikācijas sistēmas saskaņā ar DGNB, LEED, BREEAM, HQE. Visaugstākais 4. kvalitātes līmenis, 9., 35. un 44. rinda saskaņā ar DGNB kritērijiem "ENV 1.2 lokālā ietekme uz vidi".

Produkts ir sistēmas komponents kopā ar SANIFLEX saskaņā ar ETAG 022 - 1. sadaļu.

Prasības pamatnei:

Pamatnei ir jābūt izturīgai, tīrai, sausai, bez eļļas un krāsas paliekām, u.c. vielām, kas mazina saķeri. Grīdu izlīdzinošās kārtas ir jāpadara raupjas un jānosūc. Noņemt nestabilas un neizturīgas kārtas, apdares materiālu un krāsas paliekas mehāniskā veidā.

Tehniskie dati:

Bāze: akrilāta dispersionsija

Krāsa: zila

Darba/pamatnes temperatūra: no +5 līdz +30°C

Blīvums: 1,0 kg/l

Instrumentu tīrīšana: svaigā stāvoklī ar ūdeni

Uzglabāšana: 15 mēn. slēgtā oriģinālajā iepakojumā. Atvērtus iepakojumus izlietot nekavējoties

Patēriņš: ~30-80 g/m²

Iepakojumi: 1 kg, 10 kg, 25 kg

Sagatavošana:

ASO-Unigrund-K blau ir jāatšķaida ar ūdeni, atkarībā no virsmas stāvokļa un uzsūkšanas spējas, kā arī no pielietojuma, **no 1 : 3 līdz 1 : 6**. Gruntēšanai pirms izlīdzinošo kārtu uzklāšanas sienām un grīdām ir jāatšķaida ar ūdeni **1 : 3**. Uzklāšana ir jāveic ar otu, rullīti, vai ar attiecīgu smidzinātāju.

Ir jāizvairās no pārāk liela materiāla daudzuma uzklāšanas, nepieļaut notecējumus un peļķes. Tālākā virsmas apstrāde ir iespējama, tikai pēc pilnīgas grunts izšūšanas.

Norādījumi:

- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas ASO-Unigrund-K blau ir jābūt pilnīgi izžuvušam.
- Aizsargāt neapstrādājamās virsmas no ASO-Unigrund-K blau.
- Nestrādāt uz svaiga.
- Šlakatas uzreiz nomazgāt ar ūdeni.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.

GISCODE: M-GP01

