


UAB "SCHOMBURG BALTIC"

Latvijas birojs: Dārziema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv

**Tehnisko datu lapa****ASO-Unigrund-S**

Artikuls Nr. 2 04201 lapa 1 no 2

Ātrās iedarbības speciālā adhēzijas grunts

 0799	
SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold 18 204990 SANIFLEX-EU Construction kit for producing waterproofing for walls and floors in wet rooms	
0799 CPR 150	
ETA-17/0469 ETAG 022-1	
Reaction to fire	E
Release of dangerous substances	see SDS
Water vapour permeability	
with ASO Unigrund D	$s_{d,m} = 44m$
with ASO Unigrund GE/K	$s_{d,m} = 9m$
with ASO Unigrund S	$s_{d,m} = 6.8m$
Water impermeability to EN 13967	waterproof
Crack bridging ability	category 1: 0.4 mm
Tensile strength	$\geq 0.5 MPa$
Joint bridging ability	category 2: waterproof
Watertightness at penetrations	category 2: waterproof
Water resistance	category 2: $\geq 0.5 MPa$
Temperature resistance	category 2: Temperature resistant
Resistance to alkalis	category 2: Alkali resistant
Workability	applicable
Thickness	at least 0.5 mm



ASO-Unigrund-S ir piemērots izmantošanai iekštelpās saskaņā ar AgBB novērtēšanas sistēmu (Būvmateriālu ietekmes uz veselību novērtēšanas komiteja), Francijas VOC likumu un Beļģijas valsts verdiktu C-2014/24239. Ļoti zema emisija saskaņā ar EMICODE, kas ir pamats pozitīvai novērtēšanai saskaņā ar DGNB, LEED, BREEAM, HQE. Augstākais kvalitātes līmenis 4, rindas 2, 3, 8, 9 saskaņā ar DGNB kritēriju "ENV 1.2 lokāla ietekme uz vidi".

Produkts ir SANIFLEX-EU sistēmas komponents saskaņā ar ETAG 022 - 1. daļu.

Tehniskie dati:

Bāze: stirola butadiēns

Krāsa: rozā-violeta

Blīvums: $\sim 1,33 g/cm^3$

Iepakojumi: 1 kg, 5 kg.

Darba/pamatnes temperatūra: no +5 līdz +25°C
Temperatūras izturība: no -20° līdz +80°CPatēriņš: 50 - 100 g/m² atkarībā no virsmas
uzsūkšanas spējas.Var flīzēt: uz neuzsūcošām virsmām pēc pilnīgas
izzūšanas (~ 1 st. pie +15°C), uz uzsūcošām
virsmām tiklīdz ASO-Unigrund-S virsma ir sausa
(~ 5 min.).Tīrīšanas līdzekļi: ūdens, kamēr svaigā stāvoklī.
Societējušu materiālu noņemt ar ASO-R001.Uzglabāšana: 12 mēneši oriģinālajā neatvērtā
iepakojumā, sargāt no sala. Atvērtus iepakojumus
izmantot nekavējoties.**Pamatnes sagatavošana:**

Pamatnei jābūt tīrai, izturīgai, pietiekami līdzenai, ar nesošām īpašībām, sausai, bez caurejošām plaisām, bez adhēziju mazinošām vielām – eļļas, krāsas, cementa piena un nestabilām kārtām, bez netīrumiem un putekļiem. Kalcija sulfāta izlīdzinošās kārtas padarīt raupjākas. Mehāniski noņemt nestabilas kārtas un piesārņojumu ar birsti, smilšpapīru, skrošu strūklu vai smilšu strūklu.

Īpašības:

- Gatava lietošanai
- Nesatur šķīdinātājus
- Ātri cietē
- Uzsūcošām un neuzsūcošām virsmām
- Iekštelpām un ārtelpām
- Zema emisija

Pielietojums:

ASO-Unigrund-S tiek izmantots kā praimeris (grunts) uzsūcošām un neuzsūcošām pamatnēm pirms flīžu ieklāšanas ar cementa bāzes līmēm. ASO-Unigrund-S samazina pamatnes porainību un aizsargā to no ūdens, kas ir līmju suspensiju sastāvā.

ASO-Unigrund-S ir piemērots lietošanai uz esošajiem flīžu pārklājumiem, betona, kaļķa-cementa un ģipša apmetumiem, parastā un ūdensizturīga rīgipša plātnēm, ķieģeļu mūra, gāzbetona, kaļķa-smilšu blokiem, cementa, kalcija sulfāta un lietā asfalta izlīdzinošajām kārtām, izlīdzinošiem materiāliem, dabīgā akmens, tērauda un stikla.

Miruma saturs nedrīkst pārsniegt:

Cementa izlīdzinošās kārtas: 2,0 CM%

Kalcija sulfāta izlīdzinošās kārtas bez apsildes:
0,5 CM%

Kalcija sulfāta izlīdzinošās kārtas ar apsildi:
0,3 CM%

Ģipša apmetums: 1,0 CM%

Produkta pielietošana:

Pirms lietošanas samaisīt. Vienmērīgi uzklāt ASO-Unigrund-S plānā kārtā zem taisnā leņķa ar porolona vai vilnas rullīti. Īpaši uzmanīgi uzklāt un neuzsūcošām pamatnēm, tālāk apstrādāt virsmu var tikai pēc grunts ASO-Unigrund-S pilnīgas izžūšanas (apmēram pēc 1 st.).

Uzklājot uz uzsūcošām pamatnēm atšķaidīt ar ūdeni attiecībās 1 : 1.

Uz uzsūcošām pamatnēm var uzklāt flīzes uzreiz pēc tam, kad grunts kārtā ir sausa, novelkot ar plaukstu (pēc ~5 min). Sauss pārklājums ir caurspīdīgs-rozā un smilšu pelēks.

Pielietojot ārtelpās aizsargāt ASO-Unigrund-S ar minerālās bāzes hidroizolāciju zem flīžu pārklājuma, piemēram AQUAFIN-2K/M-PLUS.

Norādījumi:

- Aizsargāt neapstrādājamās virsmas no ASO-Unigrund-S.
- Šļakatas uzreiz nomazgāt ar ūdeni.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.
GISCODE: D1

