

**UAB "SCHOMBURG BALTIC"**

Latvijas birojs: Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073  
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv  
www.schomburg.com/lt/lv

**Tehnisko datu lapa****ASOCRET-BM**

lapa 1 no 2

**Java caurumu un tukšumu aizpildīšanai**

Numurs	Svars	Mērv.	Iepakojums	Krāsa
205518001	25	KG	Maiss	Pelēka

**Priekšrocības:**

- Ļoti plūstošs
- Sacietē bez rukuma
- Augsta impregnēšanās spēja kapilāru līmenī

**Īpašības:**

- Cementa bāzes rūpnieciski sagatavots sausais maisījums

**Pielietojums:**

- Tukšumu aizpildīšanai mūrī
- Urbumu aizpildīšanai
- Iekštelpām un ārtelpām

**Tehniskie dati:****Materiāla īpašības**

Produkta komponenti	Vienkomponenta sistēma
Bāze:	Rūpnieciski sagatavots sausais maisījums
Konsistence:	Plūstošā java
Maksimālā frakcija:	< 0,5 mm
Svaigas javas blīvums:	~2,0 kg/dm <sup>3</sup>
Javas plūstamība (konusa nosēdums):	30 cm
Patēriņš:	1,4 kg/dm <sup>3</sup> tukšuma
Stiprība (28 d.):	~15 N/mm <sup>2</sup>

**Maisīšana:**

Maisīšanas laiks: ~3 min.  
Ūdens pievienošana: no 7,5 līdz 8,0 l uz 25 kg  
Iznākums: ~16,5 l no 25 kg

**Iestrāde:**

Darba/pamatnes temperatūra: no +5 °C līdz +30°C  
Izstrādes laiks: ~60 min.  
Sacietēšana 24 st. laikā: min. 1 mm  
Patēriņš: ~1,4 kg/l

**Darbarīki:**

- Maisītājs (~500-700 apgr./min.)
- Piemērota maisīšanas lāpstiņa
- Elektropneimātiskā urbja mašīna
- Injekcijas pakieri
- Piemērota injekcijas iekārta
- Kāju prese
- Virzuļa sūknis

**Pamatnes sagatavošana:**

Iztīrīt urbumus no putekļiem

**Lietošana:**

1. Samaisīt maisīšanas spainī 25 kg ASOCRET-BM ar 7,5 – 8,0 l tīra ūdens un maisīt līdz viendabīgai masai bez kunkuļiem.
2. Maisīšanas laiks ~3 min.

**Iestrāde:**

Sagatavotu ASOCRET-BM ieliet urbumos bez spiediena, vai injicēt ar spiedienu caur speciāliem pakieriem.

## Uzglabāšana:

Sausā un vēsā vietā, sargāt no saules stariem.  
Uzglabāšanas termiņš 12 mēneši oriģinālā iepakojumā.  
Atvērtus iepakojumus izmantot nekavējoties.

## Utilizācija:

Sacietējušos produkta atlikumus utilizēt saskaņā ar  
utilizācijas kodu AVV 17 01 01.

## Norādījumi:

- Aizsargāt neapstrādājamās virsmas no ASOCRET-BM
- ASOCRET-BM nav piemērots ģipsi un mālu saturošām pamatnēm un gāzbetona blokiem.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.