

UAB "SCHOMBURG BALTIC"

Latvijas birojs: Dārziema iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv

**Tehnisko datu lapa**

ASOCRET-HS-FLEX

lapa 1 no 3

Minerālās bāzes korozijas aizsardzība un saķeres kārtā



Numurs	Svars	Mērv.	Iepakojums	Krāsa
206660001	25	KG	Maiss	Pelēka

Priekšrocības

- Izturīga pret pārziepjošanas reakciju
- Viegls pielietojums
- Izturīga pret salu un atkausēšanu

Īpašības

- Sauss rūpnieciski sagatavots maisījums
- CE saskaņā ar DIN EN 1504-07
- Polimērmodificēts
- Uzlabota adhēzija
- Korozijas aizsardzība
- Īpaši izturīgs
- Ūdensnecaurīdīgs

Pielietojums

- Minerālā saķeres kārtā betona un remontjavu virsmām
- Atsegta un notīrīta stieģrojuma korozijas aizsardzība
- Saķeres kārtā betona atjaunošanas sistēmā
- Kontaktjāva flīžu un plākšņu ieklāšanai pēc biezās kārtās metodes
- Kontaktjāva CT saistītajām grīdas izlīdzinošajām kārtām
- Sienām, grīdām, griestiem
- Iekštelpām un ārtelpām

Tehniskie dati

Produkta īpašības

Produkta komponenti: 1-komponenta sistēma
Bāze: rūpnieciski sagatavots saussais maisījums
Konsistence: plūstoša java
Maks. frakcija: < 0.5 mm
Adhēzijas stiprība saskaņā ar DIN EN 1542: $\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$

Maisīšana

Maisīšanas laiks: ~3 min.
Ūdens pievienošana:
Korozijas aizsardzība: 5,5 – 5,75 l uz 25 kg
Saķeres kārtā: 6,75 – 7,0 l uz 25 kg
Ūdens pievienošana (%): 22-28%

Uzklāšana

Darba un pamatnes temperatūra: no +5°C līdz +30°C
Izstrādes laiks: ~60 min.
Uzklāšanas veids, maks. slāņa biezums vienā uzklāšanas reizē: līdz 1 mm
Parēriņš:
Saķeres kārtā: ~1,5 kg/m² 1 mm biežam slānim
Korozijas aizsardzība: ~1,6 kg/m² 1 mm biežam slānim
Nākamās kārtas uzklāšana: pēc 2 st.

Uzklāšanas tehnoloģija

Darbarīki

- Maisītājs (apmēram 500–700 apgr./min.)
- Piemērotā maisīšanas lāpstiņa
- Špaktellāpstiņa
- Ota

Pamatnes sagatavošana

Prasības pamatnei

1. Stingra
2. Ar labu saķeri
3. Spējīga uzņemt slodzi
4. Ar atvērtām porām
5. Bez adhēziju mazinošām vielām

Virsmas sagatavošana

1. Blīvas un gludas virsmas padarīt raupjas, veicot atbistošus pasākumus, piemēram, apstrāde ar smilšu vai augstspiediena ūdens strūklu, skrošu strūklu.
2. Atsegtā stieģrojuma virsmas pilnīgi notīrīt no rūsas, putekļiem un taukiem līdz attīrīšanas pakāpei SA 2.5, veicot atbistošus pasākumus.
3. Pietiekami mitrināt sagatavotu pamatni 24 st. un 2 st. pirms ASOCRET-HS-FLEX uzklāšanas.
4. Mitrināt sausas virsmas. ASOCRET-HS-FLEX uzklāšanas brīdī virsmai ir jābūt matēti mitrai.

Lietošana

Maisīšana

1. Tīrā spainī ieliet nepieciešamo ūdens daudzumu un samaisīt ar ASOCRET-HS-FLEX līdz viendabīgai masai bez kunkuļiem.
2. Maisīt ~3 minūtes.
3. Pēc 5 min. samaisīt vēlreiz.

Korozijas aizsardzība

1. ASOCRET-HS-FLEX tiek uzklāts uz notīrīta stieģrojuma ar otu divās kārtās, pilnīgi nosedzot virsmu.
2. Otrā kārtu uzklāt pēc 2 stundām žūšanas laika, kad pirmā kārtā nevar tikt sabojāta.
3. Remontmateriālu ASOCRET-BIS-5/40 var uzklāt ~6 st. pēc otrās kārtas sacietēšanas.

Saķeres kārtā

1. ASOCRET-HS-FLEX tiek uzklāts uz sagatavotas virsmas vienā kārtā ar otu, ierīvējot materiālu dziļi porās, pilnīgi nosedzot virsmu.
2. ASOCRET-BIS-5/40 uzklāj uz svaiga nepieciešamajā kārtas biezumā.
3. Gadījumā, ja saķeres kārtā sāka cietēt, ļaut tai izžūt pilnībā. Pēc atbilstoša žūšanas laika uzklāt saķeres kārtu un remontjāvu.

Kontaktjāva CT saistītajām grīdas izlīdzinošajām kārtām

1. Uzklāt ASOCRET-HS-FLEX ar otu uz samitrinātas pamatnes.
2. Uzlikt CT izlīdzinošo kārtu, kamēr grunts ir svaiga.

Kontaktjāva flīžu un plākšņu ieklāšanai pēc biezs kārtās metodes

1. Ar piemērotu špakelīlāpstiņu uzklājiet ASOCRET-HS-FLEX uz pamatnes.
2. 15-20 min. laikā iespiediet flīzes / plāksnes svaigā javā.
3. Piesitiet flīzes / plāksnes vietā.

Kontaktjāva flīžu un plākšņu ieklāšanai pēc vibrācijas metodes

1. Ar piemērotu špakelīlāpstiņu uzklājiet ASOCRET-HS-FLEX uz pamatnes.
2. Sakratiet līdz javas pamatne sāks cietēt.
3. ASOCRET-HS-FLEX ir īpaši piemērots SCHOMBURG īpašajiem klonā cementiem (ASO-EZ4, ASO-SEB) un attiecīgiem no tiem iepriekš sagatavotiem sausajiem maisījumiem (ASO-EZ4-PLUS, ASO-SEM).

Darbarīku tīrīšana:

Noskalot darbarīkus ar ūdeni, kamēr produkts ir svaigā stāvoklī.

Uzglabāšana:

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, sargāt no saules stariem. Uzglabāšanas termiņš 12 mēneši oriģinālā iepakojumā. Atvērtus iepakojumus izmantot nekavējoties.

Utilizācija:

Produkta atlikumus utilizēt saskaņā ar utilizācijas kodu AVV 17 01 01.

Norādījumi:

- Pirms sākt betona atjaunošanas darbus, konsultēties ar ekspertu, būvkonstrukciju inženieri, par objekta stāvokli. Apsekošanas atzinumam ir jābūt pieejamam darbu veicējam pirms darbu uzsākšanas.
- Aizsargāt neapstrādājamās virsmas no ASOCRET-HS-FLEX.
- Sagatavotam materiālam nedrīkst pievienot ūdeni vai svaigu javu, jo tad iespējama stiprības samazināšanās.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.