

UAB "SCHOMBURG BALTIC"

Latvijas birojs: Dārziņiem iela 60, Rīga, LV-1073
Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv
www.schomburg.com/lt/lv

**Tehnisko datu lapa**

ASODUR-K900

Epoksīda sveķi aizpildīšanai un salīmēšanai

Artikuls 2 05070

lapa 1 no 2

Īpašības:

ASODUR-K900 ir 2-komponentu zemas viskozitātes epoksīda bāzes sveķi bez šķīdinātājiem ar lielisku saķeri ar betonu, izlīdzinošo kārtu, akmeni u.c.

- Ľoti labi iesūcas pamatnē
- Liela adhēzijas stiprība
- Ātri sacietē
- Kīmiski izturīgi
- Ūdens izturīgi
- Salīzeturīgi

Pielietojums:

- Drošai un izturīgai šuvju un plaisu aizpildīšanai betonā un izlīdzinošajās kārtās, pamatnēm, kas ir pakļautas slodzēm.
- Tukšumu aizpildīšanai izlīdzinošajās kārtās
- Akmens un betona u.c. remontam
- Piemērots apsildāmajām grīdām

Tehniskie dati:

Bāze: 2-komponentu epoksīda sveķi

Krāsa: caurspīdīga dzeltenīga

Viskozitāte: $\sim 360 \pm 50$ mPas pie $+23^\circ\text{C}$

Maisīšanas attiecības: 100 : 50 daļas pēc svara

Izstrādes laiks: ~ 12 min.

Min. darba temperatūra: $+8^\circ\text{C}$

Tehnoloģiskā pauze pirms tālākās apstrādes:

~ 4 st. pie $+23^\circ\text{C}$

Pilnīga sacietēšana: pēc 7 dienām pie $+23^\circ\text{C}$

Piegādes forma: 1 kg trīskameru iepakojums, ieskaitot 20 skavas un vienreizējos cimdus, vienu pāri. Kastē ir 5 iepakojumi pa 1 kg un 1 m gara plastikāta caurule.

Instrumentu tīrīšana: Uzreiz pēc darbu veikšanas instrumentus notīrīt ar šķīdinātāju ASO-R001.

Uzglabāšana: 18 mēn. sausā un vēsā vietā virs $+10^\circ\text{C}$ oriģinālajā slēgtā iepakojumā.

Pamatnes sagatavošana:

Apstrādājamai virsmai ir jābūt:

- Sausai, cietai, raupjai un ar labu saķeri
- Bez adhēziju mazinošām vielām (puteklīem, cementa piena, smērvielām, taukiem, gumijas un krāsas paliekām, u.c.)
- Aizsargātai no mitruma ieklūšanas no otrās puses

Veikt atbilstošus pasākumus pamatnes sagatavošanai, atkarībā no tās stāvokļa: slaucīšana ar birsti vai slotu, frēzēšana, apstrāde ar putekļu sūcēju.

Pamatnes kvalitātes nosacījumi:**Cementa bāzes virsma:**

- Betona kvalitāte: min. C20/25
- Izlīdzinošā kārta: EN 13813 CT-C25-F4
- Vecums: min. 28 dienas
- Adhēzijas stiprība: $1,5 \text{ N/mm}^2$
- Atlikušais mitrums: $<4\%$ (karbīda higrometra metode)

Produkta sagatavošana:

Komponenti A (sveķi) un B (cietinātājs) tiek piegādāti noteiktajās attiecībās trīskameru iepakojumā, divos nodalījumos.

Izņemt sadalošu skavu, lai ļautu komponentiem sajaukties. Lai samaisītu abus komponentus, iepakojumu kārtīgi locīt un mīcīt.

Maisīšanas laiks ir ~ 3 minūtes. Ir jāpārliecinās, ka ir izveidojusies viendabīga masa bez kunkulīem. Minimālā temperatūra maisīšanas laikā ir $+15^\circ\text{C}$. Pēc samaisīšanas noskrūvēt vāciņu iepakojuma stūrī un izspiest saturu.

Uzklāšana / patēriņš:

1. Plaisu remonts grīdās, izmantojot metāla skavas:

Plaisas un šuves atvērt visā garumā uz 1/2 – 2/3 izlīdzinošās kārtas biezuma. Perpendikulāri šuvei vai plaisai izveidot iegriezumus attālumā 30 cm vienu no otru, ~10 cm garumā. Sagatavotu pamatni kārtīgi notīrīt no putekļiem ar putekļu sūcēju, ieskaitot šuves (plaisas) un perpendikulārus iegriezumus. Samaisītus sveķus ieliet šuvēs (plaisās) un iegriezumos līdz pilnīgam aizpildījumam. Vēlāk vajadzības gadījumā pieliet sveķus vēl, līdz tukšumi tiek pilnībā aizpildīti. 3.nodalījumā esošās skavas ievietot šķērsiegriezumos un nonemt no virsmas izspiestus sveķus. Uzreiz pēc tam, svaigus sveķus apkaisīt ar tīru 0,2-0,7 mm frakcijas kvarca smilti, pilnībā pārklājot virsmu. Pēc sveķu sacietēšanas nonemt lieku smilti ar putekļu sūcēju. Pēc 4-5 stundām sveķus var slīpēt. Slīpēšanai der smilšpapīrs Nr.60. Pēc tam virsmu vēlreiz notīrīt no putekļiem.

2. Virsmas izlīdzināšana:

Virsmas izlīdzināšanai tiek gatavota izlīdzinošā kārta no ASODUR-K900 un kvarca smilti, kā aprakstīts zemāk:

ASODUR-K900: 1 svara daļa

Kvarca smilts: ~1 svara daļa

Graudu izmērs: 0,1 - 0,4 mm vai 0,2 - 0,7 mm.

Pārliecināties, ka abi komponenti ir labi sajaukti. Virsmu vispirms nogruntēt ar ASODUR-K900, patēriņš: 300 – 500 gr/m².

Sajaukta špakteļmasa tiek uzklāta uz svaigas grunts vienā darba gājienā ar špakteli. Uzreiz pēc uzklāšanas svaigu špakteļmasu apkaisīt ar kvarca smilti ar graudu izmēru 0,1 – 0,4 vai 0,2 – 0,7 mm. Gatavās špakteļmasas patēriņš ir ~1,6 kg/m²/mm.

3. Lokālo bojājumu remonts ar dziļumu no 3 līdz 15 mm:

Lokālo bojājumu remontam tiek gatavota izlīdzinošā kārta no ASODUR-K900 un kvarca smilti, kā aprakstīts zemāk:

ASODUR-K900: 1 svara daļa

Kvarca smilts: ~7,5 – 10 svara daļas

Graudu izmērs: 0-1,5 mm.

Kvarca smilts tiek iebērta maišanas spainī. Pēc tam tiek pievienota jau iepriekš sajaukti

ASODUR-K900 sveķi. Pārliecināties, ka abi komponenti ir labi sajaukti.

Virsmu vispirms nogruntēt ar ASODUR-K900, patēriņš: 300 – 500 gr/m².

Sagatavots remontmaisījums tiek uzklāts uz svaigas grunts, min. biezums 3 mm, tiek noblīvēts un izlīdzināts.

Uzreiz pēc uzklāšanas svaigu remontmaisījumu apkaisīt ar tīru 0,2-0,7 mm frakcijas kvarca smilti, pilnībā pārklājot virsmu. Gatavā remontmaisījuma patēriņš ir ~2,0 kg/m²/mm.

4. Tukšumu aizpildīšana:

Atvērt tukšumu ar urbšanas palīdzību. Virsmu kārtīgi notīrīt no putekļiem un netīrumiem.

Samaisītus sveķus pakāpeniski ieliet tukšumā. Patēriņš: ~1,1 kg/l tukšuma.

Drošības pasākumi:

Pēc sacietēšanas ASODUR-K900 ir nekaitīgs. Cietinātājs (B-komponents) ir kodīga viela. Ievērot drošības datu norādījumus, strādājot ar materiālu.

Īpašie norādījumi:

- Plaisas un šuves aizpildīt tikai pēc tam, kad pamatne sasniedza pieļaujamo atlikuma mitrumu.
- Augstas temperatūras samazina, bet zemas palielina izstrādes laiku un cietēšanas laiku. Zemās temperatūrās materiāla patēriņš palielinās.
- Saķere starp kārtām var samazināties piesārņojuma un mitruma rezultātā.
- Gadījumā, kad starp darba gājieniem iestājas garas tehnoloģiskās pauzes, iepriekšējā kārta ir labi jānotīra un jānofrēzē (virsmu jāpadara raupja). Pēc tam turpināt aizpildīt plāisu un tukšumu aizpildīšanu un izlīdzināšanu.
- ASODUR-K900 uzreiz pēc pielietošanas ir jāaizsargā no mitruma (piemēram, lietus, rasa). Mitrums var izraisīt baltus izsvīdumus un lipīgumu.
- Šķidras materiāla paliekas utilizēt kā krāsas un lakas, saskaņā ar atkritumu kodu EAK 08 01 11. Sacietējušas paliekas utilizēt kā plastmasu saskaņā ar kodu EAK 17 02 03.
- Jautājumos, kuri nav minēti šajā tehniskajā aprakstā, lūdzam konsultēties ar SCHOMBURG pārstāvi.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.

GISCODE: RE1