

UAB "SCHOMBURG BALTIC"

Latvijas birojs: Dārziema iela 60, Rīga, LV-1073

Tālr. +371 27046070, info@schomburg.lv

www.schomburg.com/lt/lv

**Tehnisko datu lapa****FIX 20-T****Ātri cietējoša briestoša ūdeni apturoša java**

lapa 1 no 2



Numurs	Svars	Mērv.	Iepakojums	Krāsa
201817001	6	kg	Spainis	Cementa pelēka
201817002	20	kg	Spainis	Cementa pelēka

Īpašības

- Kristalizējošs hidroizolācijas efekts
- Augsta sākuma un beigu stiprība
- Briestošs

Priekšrocības

- Nesatur hlorīdus
- Laba saķere ar betonu
- Ātri cietē, pat zem ūdens
- Neizraisa koroziju
- Ātra sacietēšana (5 min. pēc ūdens pievienošanas)

Pielietojums

- Ātra hidroizolācija
- Ūdens nesošo tukšumu un plaisu remonts betonā, ķieģeļu mūrī un dabīgā akmens konstrukcijās.
- Betona virsmas remonts pirms hidroizolācijas uzklāšanas (piemēram, AQUAFIN-IC).
- Sienas enkuru un citu montāžas detaļu nostiprināšana, kas ātri uzņem slodzi.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem

Tehniskie dati

Komponenti:	1-komponenta sistēma
Bāze:	speciāls cements
Konsistence:	java
Daļiņu izmērs:	< 0,5 mm
Spiedes stiprība:	
pēc 1 st.:	~3 N/mm ²
pēc 24 st.	~15 N/mm ²
pēc 28 dienām:	~30 N/mm ²
Cietēšanas sākums:	pēc 1-2 min.
Darba temperatūra:	no +5 C° līdz +30 C°
Izstrādes laiks:	ap 2 min.
Patēriņš:	~2 kg/l tukšuma

Iestrāde**Darbarīki**

- Tīrs maisīšanas spainis
- Maisīšanas lāpstiņa
- Aizsargcimdi
- Špakelļāpstiņa
- Plakanā špakelļāpstiņa

Pamatne**Prasības pamatnei**

- Cieta
- Spējīga uzņemt slodzi
- Tīra
- Bez adhēziju mazinošām vielām

Detaljas

FIX 20-T enkurojuma uzlabošanai ūdens sūces vieta ir jāatver bezdelīgas astes formā.

Pamatnes sagatavošana

Noņemt neizturīgas kārtas

Lietošana**Maisīšana**

1. Ielejiet nepieciešamo ūdens daudzumu maisīšanas spainī.
2. Pievienojiet FIX 20-T pulveri un samaisiet līdz viendabīgai masai bez kunkuļiem.

Iestrāde

1. Izveidojiet aizbāzni no FIX 20-T javas.
2. Ar roku iespiediet FIX 20-T ūdens sūces vietā un turiet līdz materiāls sacietēs. Pirms sacietēšanas ir skaidri pamanāma siltuma izdalīšanās.
3. Izmantojiet FIX 20-T javas veidā vai sausā veidā.

4. Liela ūdens spiediena gadījumā ir jānodrošina ūdens novadīšana. Šajā gadījumā atverē ar FIX 20-T palīdzību nostiprina šļūteni vai cauruli, tādā veidā mazinot ūdens spiedienu, lai varētu ērtāk noblīvēt sūci. Pēc sacietēšanas izņemiet šļūteni/cauruli un noblīvējiet atlikušo caurumu kā aprakstīts augstāk.

Uzglabāšana

12 mēn. sausā un vēsā vietā, slēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Utilizācija

Produkta atlikumus utilizēt saskaņā ar kodu AVV 17 01 01.

Norādījumi

- Sargāt neapstrādājamās virsmas no FIX 20-T.
- Veikt izmēģinājumus.
- Nepieļaut FIX 10-S kontaktu ar apmetumu un nesajaukt to ar apmetumu.
- Strādājot zemās temperatūrās izmantojiet siltu ūdeni un sildiet pulveri; strādājot augstās temperatūrās izmantojiet vēsu ūdeni un dzesējiet pulveri. Sausa pulvera temperatūra nedrīkst pārsniegt +23°C.

Ievērot spēkā esošās drošības datu lapas prasības.