

Grondering bij onderstaande tegelverlijming – zonder afdichting–

- beperkt geschikt
- zeer goed geschikt
- niet geschikt

	ASO-Unigrund-GE	ASO-Unigrund-K, blauw	ASO-Unigrund-S	ASODUR-GBM	ASODUR-SG2	ASODUR-SG2-thix	ASODUR-SG3	ASODUR-SG3-thix	ASODUR-V360W
Ondergronden vloeroppervlakken									
Beton	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cementdekvloer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calciumsulfaatvloer ⁴⁾	●	●	●	●	–	–	–	–	●
Calciumsulfaat-gietvloer ^{1) 4)}	●	●	●	●	–	–	–	–	●
Magnesietvloer	–	–	–	●	–	–	–	–	●
Gietasfalt (AS IC 10)	–	–	●	●	●	●	●	●	–
ASODUR-LE epoxyharsvloer	–	–	–	●	–	–	–	–	●
Terrazzo- of steenvloeren ²⁾	–	–	●	●	●	●	●	●	–
Oude tegellagen	–	–	●	●	● ³⁾	● ³⁾	●	● ³⁾	–
Ondergronden wanden									
Beton	●	●	●	●	–	●	●	●	●
Cellenbeton	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Kalk-cementpleister en cementpleister	●	●	●	●	–	●	●	●	●
Gipspleister	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Gipsplaten	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Oude tegellagen	–	–	●	●	–	●	●	●	–

- 1) Calciumsulfaatdekvloeren moeten worden geschuurd en overwerkbaar zijn.
 2) Terrazzo- en steenvloeren dienen vrij te zijn van lossende middelen.
 3) Tegelvloeren grondig reinigen, evt. met 20er- tot 40er-korrel licht afschuren.
 4) Bij grootformaten met ASODUR-GBM gronderen.

Aanwijzing:

- Bij gebruik van ASODUR-gronderingen moeten deze in verse toestand met kwartszand worden ingestrooid.
- De technische infobladen van de vermelde producten moeten in acht worden genomen.