

Aanbeveling voor het verlijmen van grootformaat tegels en platen

		geringe belasting (van 0,5 kN/m ² tot 2,0 kN/m ²)			middelzware belasting (van 2,0 kN/m ² tot 3,5 kN/m ²)			hoge belasting (> 3,5 kN/m ² tot 5 kN/m ²)		
		30 × 30	30 × 30 tot 60 × 60	> 60 × 60	30 × 30	30 × 30 tot 60 × 60	> 60 × 60	30 × 30	30 × 30 tot 60 × 60	> 60 × 60
Tegelformaat in cm × cm										
Tegelformaat in m ²		tot 0,09	0,09 tot 0,36	> 0,36	tot 0,09	0,09 tot 0,36	> 0,36	tot 0,09	0,09 tot 0,36	> 0,36
LIGHTFLEX	wand	●	●	●						
	vloer	●	●	● 2	●	○ / ● 4	● 4	●	● 4	● 4
MONOFLEX	wand	●	●	●						
	vloer	●	●	● 1	●	○ / ● 1	● 1	●	● 1	● 3
MONOFLEX-fast	wand	●	●	●						
	vloer	●	●	● 1	●	○ / ● 1	● 1	●	● 1	● 3
MONOFLEX-FB	wand									
	vloer	●	●	● 1	●	○ / ● 1	● 3	●	● 3	● 3
MONOFLEX-XL	wand	●	●	●						
	vloer	●	●	● 1	●	○ / ● 1	● 1	●	● 1	● 3
UNIFIX-S3	wand	○	○	○						
	vloer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UNIFIX-S3-FAST	wand	○	○	○						
	vloer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOLOFLEX	wand	●	●	● 1						
	vloer	●	● 1	● 1	●	● 1	○ 3	○	● 3	● 3
CRISTALLIT-FLEX	wand	○	○	○						
	vloer	●	●	● 1	●	● 1	● 3	●	● 3	● 3
CRISTALLIT-VARIO-light	wand	○	○	○						
	vloer	●	● 1	● 1	●	● 1	● 4	○ / ● 1	● 4	● 4
SOLOFLEX-FAST	wand	○	○	○						
	vloer	●	●	● 1	●	● 1	● 1	●	● 3	● 3
UNIFIX-AEK	Wand	○	○	○						
	Boden	●	● 1	● 1	●	● 1	● 1	● 1	● 3	● 3

○ = geschikt
 ● = zeer geschikt

1 = 25 kg met 2,00 kg UNIFLEX-F veredeld
 2 = 25 kg met 4,20 kg UNIFLEX-F veredeld
 4 = 15 kg met 4,20 kg UNIFLEX-F veredeld
 3 = 25 kg met 8,33 kg UNIFLEX-F veredeld
 5 = 15 kg met 8,33 kg UNIFLEX-F veredeld

Vanaf een formaat van > 50 × 50 cm moet de rugzijde van de tegel/plaat worden voorzien van een contactlaag, de vernetting altijd controleren. Is deze contactlaag niet voldoende dan altijd werken in Buttering-Floating. Door het creëren van voldoende hechtvlak tussen te leggen materiaal en de ondergrond, kunnen optredende spanningen gelijkmatig worden opgenomen.

Vervormbare of bij voorkeur hoog vervormbare lijm mortels zijn in staat optredende spanningen af te bouwen. De specifieke eigenschappen van tegels en platen altijd in acht nemen.