


AQUAFIN®-CJ5

Kristallijn voegblik voor het afdichten van constructievoegen



| Artikelnummer | Lengte | Breedte, Artikel | Materiaaldikte | Inhoud | Verpakking | Kleur |
|---------------|--------|------------------|----------------|--------|------------|-----------|
| 205470001 | 2 m | 150 mm | ca. 1,25 mm | 100 m | Stuk | antraciet |
| 205470002 | 2 m | 100 mm | ca. 1,25 mm | 100 m | Stuk | antraciet |

Producteigenschappen

- getest tot 5 bar waterdruk voor 150 mm plaatwerk (tot 2 bar voor 100 mm plaatwerk)
- Klaar voor gebruik - zonder folie te verwijderen
- Geschiktheid voor drinkwater volgens DVGW-werkblad W-347

Voordelen

- geschikt voor zoet en zout water
- eenvoudige verwerking, zonder extra folie
- hoge hechting met het beton
- extra afdichtingsfunctie kristallijne coating
- Inclusief 50 bevestigingsclips bevatten

Toepassingsgebieden / Bouwafdichting

- voor de inwendig afdichting van constructievoegen in betonconstructies
- voor de inwendig afdichten van vooraf bepaalde scheurvoegen in betonconstructies

Technische gegevens

Materiaaleigenschappen

| | |
|--|--|
| Productcomponenten | meerdere set |
| Materiaalbasis | Gegalvaniseerd plaatstaal met een speciale coating op minerale basis aan beide zijden minerale basis |
| Waterdrukdicht tot (PG FBB) | 5 bar (150 mm plaatstaal) 2 bar (100 mm plaatstaal) |
| Classificatie van het materiaalgedrag bij brand conform DIN EN 13501-1 | E |

Verwerking

| | |
|----------|--------------|
| Verbruik | ca. 1,05 m/m |
|----------|--------------|

Geschikte ondergrond

Beton

AQUAFIN[®]-CJ5

Toepassing

Verwerking

1. Voor het betonneren installeert u de metalen waterstop zo centraal mogelijk in de voeg en bevestigt u hem op de wapening met behulp van de omega-beugel.
2. Zet overlappaden vast met borgclips.
3. Voor dompeldieptes tot 8 m, bevestig met een overlap van 5 cm met behulp van een borgclip. Bevestig voor dompeldieptes van 8 tot 20 m de overlap van 20 cm met twee borgclips van 20 cm met twee bevestigingsklemmen.
4. Zorg er tijdens het betonstorten voor dat de metalen waterstop < 3 cm in het beton is ingebed.
5. Voor bochten en hoeken buig je AQUAFIN[®]-CJ5 in de juiste vorm.

Opslagomstandigheden

Opslag


Koel, droog en beschermt tegen zonnestraling. Min. 5 jaren in de originele verpakking.

Aanwijzingen

- Vóór het betonneren moet de metalen waterstop visueel geïnspecteerd worden.
- Bewaar een minimumafstand van 5 cm of minstens drie keer de grootte van de grootste korrel tot de rand van het onderdeel.

Uitleg

Conformiteit / Declaratie / Verificatie

| | |
|---|-------------------------|
|  | |
| SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold 19 205470 | |
| EAD 320002-02-0605 AQUAFIN-CJ5 Gecoate kimplaat voor constructie- en vooraf bepaalde scheurvoegen in beton met hoge weerstand tegen waterindringing | |
| Gebruiksklasse | Waterstop |
| Productielevensduur | > 50 jaar |
| Materiaalgedrag bij brand conform EN 13501-1 | Klasse E |
| Waterdichtheid in inbouwtoestand | ≤ 5,0 bar |
| Hechtvastheid bij leveringstoestand | > 0,8 N/mm ² |



Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.