

## BLANKOL-0

Oplosmiddelvrije scheidings- en impregneerolie



Artikelnummer	Inhoud	ME	Verpakking	Kleur
406101001	25	L	Bus	geelachtig transparant
406101003	1000	L	Container (IBC)	geelachtig transparant
406101005	210	L	Vat	geelachtig transparant
406101002	10	L	Bus	geelachtig transparant

### Producteigenschappen

- Impregneer- en scheidingsolie
- Scheidingsmiddel voor alle soorten bekistingen
- Oplosmiddelvrij
- niet opbouwend
- geurneutraal
- biologisch afbreekbaar volgens OESO 301 F

### Voordelen

- Vermijding van roestvlekken in het beton
- minimaliseert zwelling en verbrossing van houten bekistingen
- beschermt productieapparatuur en stalen bekisting tegen roestvorming

### Toepassingsgebieden

- voor grote bekistingen, houten bekistingen en matten
- speciaal ontwikkeld voor gebruik in prefabfabrieken
- voor het impregneren van ondervloerplaten
- voor conservering tijdens kortstondige buitengebruikstelling

### beschikbare testcertificaten

Bepaling van het biologische afbraakgedrag volgens OECD-301 F-test (manometrische ademhalingstest)

## BLANKOL-0

### Technische gegevens

#### Materiaaleigenschappen

Materiaalbasis	Minerale olie
Consistentie	vloeibaar, niet verdundbaar
Dichtheid (soortelijk gewicht)	ca. 0,89 g/cm <sup>3</sup>
Waterverdundbaar	Nee

#### Verwerking

Verbruik	ca. 15,00 - 50,00 g / m <sup>2</sup>
----------	--------------------------------------

### Verwerkingstechniek

#### Hulpmiddelen / gereedschap

- Drukspuitsysteem
- Spuitinstallaties

#### Handverwerking

spruitbaar met drukspuit

### Geschikte ondergrond

- Grootformaat bekisting
- Houten bekisting
- Matrijzen
- Onderlegplank
- Stalen bekisting

### Het substraat voorbereiden

#### Vereiste voor de ondergrond

1. reinigen
2. droog

### Toepassing

#### Verwerking

Gebruik een geschikt automatisch of handmatig spuitsysteem voor het aanbrengen.

### Opslagomstandigheden

#### Opslag

Koel en droog. Min. 24 Maanden in de originele verpakking. Aangebroken verpakking direct opmaken.

### Aanwijzingen

- Voorafgaande tests zijn absoluut noodzakelijk!
- Vermijd plasvorming!
- Teveel aanbrengen kan korstvorming en ophoping veroorzaken.
- BLANKOL-0 is niet waterverdundbaar!
- Verwarmde bekisting tot maximaal +60 °C!
- Overtollig materiaal kan worden geabsorbeerd met een rubberen schuif die bestand is tegen minerale olie.

### Het geldige veiligheidsblad in acht nemen!

GISCODE: BTM10

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.