


Minerale afdichtingsmortel



AQUAFIN[®]-2K/M-PLUS

Scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortel met optimale verwerkingseigenschappen.


Met zekerheid de oplossing.



 **SCHOMBURG**

Minerale afdichtingsmortels **AQUAFIN®-2K/M-PLUS**

AQUAFIN-2K/M-PLUS is een nieuwe ontwikkeling op basis van jarenlange ervaring en staat voor betrouwbare en bewezen veiligheid met uitstekende verwerkingseigenschappen. De tweecomponenten-afdichtingsmortel is scheuroverbruggend en wordt voor een bouwwerkafdichting gebruikt conform DIN 18533 en DIN 18535, evenals voor afdichting in combinaties conform DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 en DIN EN 14891.




Technische gegevens

Basis	Polymeerdispersie (vloeibare component), zand/cement, additieven (poedercomponent)
Verwerkings-/ondergrondtemperatuur	+5°C tot +30°C
Verwerkingstijd*	ca. 60 minuten
Weer bewerkbaar*	na ca. 3-6 uur
Verwerking	Handmatig, machinaal
Materiaalbehoefte**	3,5 kg / m ² / 2 mm 5,3 kg / m ² / 3 mm
Leveringsvorm	Combi-verpakking van 21 kg, verpakkingseenheid van 7 kg en 35 kg

* bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid

** Droge laagdikte




Toepassingsgebieden

- Grond rakende bouwverkfafdichting, plintafdichting, dwarsdoorsnede-afdichting in en onder de muren conform DIN 18533.
- Achteraf aangebrachte bouwafdichting conform WTA-Merkblatt (WTA-referentieblad) 4-6.
- Afdichting in combinatie met tegels en platen conform DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 en DIN EN 14891.
- In de buitenruimte als afdichting op balkons, loggia's, enz. conform DIN 18531.
- Afdichting van reservoirs en bassins conform DIN 18535.

Eigenschappen

- Tweecomponenten.
- Naad- en voegloos.
- Flexibel en scheuroverbruggend.
- Geschikt voor alle dragende, in de bouw gebruikelijke ondergronden.
- Hecht zonder primer op vochtige ondergronden.
- Open voor diffusie, vorst-, uv- en verouderingsbestendig.
- Strooizoutbestendig.
- Voor binnen en buiten.
- Gebouwafdichting.
- Combinatie-afdichting (AIV, Abdichtung im Verbund).
- Bestand tegen beton aantastend water conf. DIN 4030.




Verbeterde verwerkingseigenschappen. De klassieke mortels voor een veilige afdichting in de bouw.

De "PLUS" staat voor een verdere ontwikkeling van AQUAFIN-2K/M voor nog betere verwerkingseigenschappen en verder bewezen veilige afdichtingen. Als er een klassieke, flexibele afdichtingsmortel nodig is, kan men niet om AQUAFIN-2K/M-PLUS heen. In dit product steekt meer dan 50 jaar ervaring met minerale tweecomponenten-afdichtingsmortels.



**Lange
verwerkbaarheid**

60 minuten



**Soepele
verwerking**

Hoog comfort



**Flexibele
verwerking**

Handmatig en machinaal

SCHOMBURG B.V.
Postbus 343
7900 AH Hoogeveen/NL
Telefoon +31-528-267171
e-mail info@schomburg.nl
www.schomburg.nl

 **SCHOMBURG**