

## ASOCRET-BM

Boorgat- en holle ruimte-vulmortel



Artikelnummer	Inhoud	ME	Verpakking	Kleur
205518001	25	KG	zak	grijs

### Voordelen

- hardt uit zonder krimp
- hoge vloeibaarheid
- sterk capillair absorberend

### Producteigenschappen

minerale droge mortel

### Toepassingsgebieden

- voor het vullen van holle ruimten in metselwerk
- voor het vullen van boorgaten
- voor binnen en buiten

## ASOCRET-BM

### Technische gegevens

#### Materiaaleigenschappen

Productcomponenten	1 comp. systeem
Materiaalbasis	Droge mortel
Consistentie	vloeibare mortel
Korrel max	< 0,5 mm
Verse mortel bulkdichtheid	ca. 2 kg/dm <sup>3</sup>
Afmeting uitlaat	ca. 30 cm
Druksterkte (28 dagen)	ca. 15 N/mm <sup>2</sup>
Classificatie van het materiaalgedrag bij brand conform DIN EN 13501-1	A1

#### Mengen

Mengtijd	ca. 3 minuten
Watertoevoeging	van 7,5 l tot 8 l pro 25 kg
Opbrengst, liter	ca. 16,5 l per 25 kg

#### Verwerking

Ondergronds- / verwerkingstemperatuur	von 5 °C bis 30 °C
Verwerkingstijd	ca. 60 minuten
Uithardingsvoortgang per 24 uur	min. 1 mm
Verbruik per liter - spouw	ca. 1,4 kg/l

### Verwerkingstechniek

#### Hulpmiddelen / gereedschap

- Mixer (ca. 500–700 omw/min)
- geschikte roerpeddel
- elektropneumatische boorinstallatie
- Injectiepacker
- geschikte injectieapparatuur
- Voetpers
- Zuigerpomp

### Het substraat voorbereiden

#### Details voorbereiden

Maak bestaande boorgaten vrij van boorstof.

### Toepassing

#### Mengen

1. Giet 7,5 tot 8 liter ASOCRET-BM per 25 kg schoon water in een mengemmer en meng met een mixer tot het klontvrij is.
2. De mengtijd is ca. 3 minuten.

#### Reparatie van holtes

Breng ASOCRET-BM in het metselwerk door de professioneel geboorde gaten zonder druk of met behulp van de drukmethode met speciale packers.

### Opslagomstandigheden

#### Opslag

Koel, droog en beschermt tegen zonnestraling. Min. 12 Maanden in de originele verpakking. Aangebroken verpakking direct opmaken.

### Afvalverwijdering

Uitgeharde productresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode AWV 17 01 01.

## **ASOCRET-BM**

### **Aanwijzingen**

- Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen de effecten van ASOCRET-BM!
- Gips- en kleihoudend metselwerk en cellenbeton zijn niet geschikt voor injectie.

GISCODE: ZP1

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.