

Spachtelmasa /
Gietmortel



ASOCRET-HFF

Vloeregalisatiemassa voor
mechanisch belaste bereiken.

Met zekerheid de oplossing.



Vloeregalisatiemassa voor mechanisch belaste bereiken

ASOCRET-HFF

Mechanisch snel belastbaar. Ideaal voor direct gebruik binnen en buiten. In het systeem met afdichtingen voor eenvoudig te verwerken en onderhoudsvriendelijke oplossingen.

Technische gegevens

Drukbestendigheid* 25 N/mm² na 24 uur
52 N/mm² na 28 dagen

Buigtrekbestendigheid* 7 N/mm² na 28 dagen

Verwerkingstijd 30 - 45 minuten

Verwerking met roerwerk, vertande rakel
en getande wals

Verpakking 20 kg verpakking

* De gegevens gelden voor +23 °C/ 50% rel. luchtvochtigheid.



Toepassingsgebieden

- direct, bruikbare oppervlakken in binnenruimtes, bijv. hobbykamers, werkplaatsen, opslagruimtes en nevenruimtes
- direct, bruikbare oppervlakken buiten, bijv. garages en loggia's
- onderhoudsvriendelijke vloeren in combinatie met afdichting of coating
- onderhoudsvriendelijke vloeren in betonlook in combinatie met impregnering
- voor laagdiktes van 3-35 mm

Eigenschappen

- 1-componentig
- krimpbeperkend
- snel uithardend en snel belastbaar
- vorst-dooizoutbestendig
- hoge slijtage- resp. wrijvingsbestendig ten opzichte van lucht, massief rubber en Vulkolan-banden
- slijp- en polijstbaar

Voordelen voor de gebruiker

Realiseren van veeleisende bovenlagen

Lange verwerkingstijd

Veiligheid door werken in het afgestemde productsysteem

Waterdicht in foliezak verpakt

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefoon +49-5231-953-00
Fax +49 5231 953 333
www.schomburg.com



 **SCHOMBURG**