

Snel giethars
voor binnenshuis



ASODUR®-GH-S

Snel uithardende giethars voor het veilig afdichten
van scheuren met bijzonder eenvoudige verwerking

Met zekerheid de oplossing.



Snel uithardende silicaat-giethars voor binnenshuis

ASODUR®-GH-S

2-componenten giethars, getest op emissiearm, zonder gereedschap te mengen en met zeer goed indringing



Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Basis | Gemodificeerde silicaathars, 2-componentig |
| Mengverhouding | 1:1 Vol. deel |
| Verwerkings-/ onder- grondtemperatuur | +5 °C tot +30 °C |
| Verwerkingstijd | ca. 15 min bij +10 °C ca. 10 min bij +20 °C ca. 7 min bij +30 °C |
| Overwerkbaar na | ca. 25 min bij +20 °C |
| Verpakking | 2 × 300 ml fles in een set 6 sets in de doos |
| Materiaalbehoefte | afhankelijk van de breedte en diepte van de scheuren en voegen |


Verwerking




Mengen van de componenten



Gedurende 15 seconden schudden




Dekvloerklampen plaatsen



Holleruimte vrij gieten



Verwijderen van het overtollige materiaal



Afzanden met kwartsand
(0,1-0,6 mm)



Toepassingsgebieden

- ASODUR-GH-S is een bijzonder snel reagerend giethars voor het constructief afdichten van scheuren en voegen in onverwarmde en verwarmde minerale dekvloeren.
- Het is met name geschikt voor krappe plannings en bouwlocaties zonder stroomvoorziening.

Eigenschappen

- Voor scheur- en voegbreedtes tot 5 mm geschikt.
- Al na 25 minuten overwerkbaar (bij +20 °C).
- 2-componentig, beschikbaar in een afgestemde mengverhouding.
- Mengen van kleinere hoeveelheden mogelijk zonder enig probleem.
- Mengen zonder gereedschap en toepassing zonder wachttijd.
- Zeer emissiearm volgens EMICODE EC1-PLUS.
- Geurarm bij de verwerking, geurloos na uitharding.
- Bestand tegen logen, verdunde zuren, zoutoplossingen alsook een groot aantal organische oplosmiddelen.

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefoon +49 5231 953 00
Fax +49 5231 953 333
www.schomburg.com



 **SCHOMBURG**