

## FIX 10-M

Montagecement



Artikelnummer	Inhoud	ME	Verpakking	Kleur
201818002	6	KG	Emmer	cementgrijs
201818003	12	KG	Emmer	cementgrijs

### Producteigenschappen

hoge begin- en eindsterkte

#### Voordelen

- Chloridevrij
- mengbaar met fijn zand tot 1:3
- snelle uitharding (stolling begint na 5 minuten)

### Technische gegevens

#### Materiaaleigenschappen

Productcomponenten	1 comp. systeem
Materiaalbasis	Speciaal cement
Consistentie	mortelachtig
Korrel max	< 0,5 mm
Druksterkte (1 uur)	ca. 4 N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte (24 uur)	ca. 35 N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte (28 dagen)	ca. 45 N/mm <sup>2</sup>
Begin van het stollen	ca. 3-5 minuten

#### Mengen

Toevoeging van mengwater, vloeibare consistentie	ca. 30 - 40 %
Toevoeging van aanmaakwater, troffelbare consistentie	ca. 25 - 30 %
Mengtijd	ca. 1 - 2 minuten

#### Verwerking

Ondergronds- / verwerkingstemperatuur	von 5 °C bis 30 °C
Verwerkingstijd	ca. 5 minuten
Verbruik per liter - spouw	ca. 1,5 kg/l

## FIX 10-M

### Verwerkingstechniek

Hulpmiddelen / gereedschap

- schone mengemmer
- Spachtel
- Beschermende handschoenen
- Troffel
- Vlakspaan

### Het substraat voorbereiden

Oppervlak voorbereiden

1. Verwijder losse pleister- en metselwerkdelen.
2. De ondergrond moet zo bevochtigd worden, dat deze op het tijdstip van het aanbrengen matvochtig is.

### Toepassing

Mengen

1. De benodigde hoeveelheid water in schone mengemmer gieten.
2. Het poeder volledig toevoegen en homogeen en klontervrij mengen.
3. Voor reparaties in dikke lagen kan FIX 10-M worden gemengd met standaard bouwadditief (mengverhouding: 1 RT FIX 10-M : 1-2 RT additief) moet worden gemengd.

### Opslagomstandigheden

Opslag

Koel, droog en beschermt tegen zonnestraling. Min. 12 Maanden in de originele verpakking.

### Afvalverwijdering

Productresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode AW 17 01 01.

### Aanwijzingen

- Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen de effecten van FIX-10-M!
- Indien noodzakelijk vooraf tests uitvoeren.
- Gebruik FIX 10-S voor watervoerende stellen.
- De hoge bindingskracht van FIX 10-M maakt het ook mogelijk om "scherp" zand toe te voegen zonder het uithardingsproces te vertragen. De sterkte neemt af met toenemende zandbijmenging.
- FIX-10-M mag niet worden gemengd of in contact worden gebracht met gips.
- Mortel die al aan het uitharden is, mag niet opnieuw worden geroerd.

### Het geldige veiligheidsblad in acht nemen!

GISCODE: ZP1

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.