

P79-Aufbrennsperre

Grondering onder pleisterwerk



Artikelnummer	Inhoud	ME	Verpakking	Kleur
205402002	25	KG	Bus	rood
205402005	210	KG	Vat	rood

Producteigenschappen

- Concentraat
- niet filmvormend
- hydrofoberend

Voordelen

snelle volledige droging

Toepassingsgebieden

- voor zuigende ondergronden die gepleisterd moeten worden (bijv. baksteen, kalkzandsteen en cellenbeton metselwerk)
- voor binnen

Technische gegevens

Materiaaleigenschappen

Productcomponenten	1 comp. systeem
Materiaalbasis	Vetzuurmengsel
Consistentie	vloeibaar
Dichtheid (soortelijk gewicht)	ca. 1 g/cm ³

Verwerking

Ondergronds- / verwerkingstemperatuur	von 5 °C bis 30 °C
Verbruik	ca. 30,00 - 60,00 g / m ²

P79-Aufbrennsperre

Materiaalverbruik

Verbruik op toepassingsgebied

Ondergrond	Dosering
Baksteen metselwerk	1:2 - 1:6
Kalkzandsteen metselwerk	1:6
Cellenbeton metselwerk (gasbeton)	1:2 - 1:4

Verwerkingstechniek

Hulpmiddelen / gereedschap

- Kwast
- Kleurroller
- Gronderingskwast
- Drukspuitsysteem
- schone mengemmer

Handverwerking

- Insmeerbaar met kwast
- spuitbaar met drukspuit

Het substraat voorbereiden

Vereiste voor de ondergrond

1. droog
2. draagkrachtig
3. vrij van hechtingsverminderende stoffen

Toepassing

Verwerking

1. P79-Aufbrennsperre verdunnen met schoon water volgens de gebruiksaanwijzing.
2. P79-Aufbrennsperre met geschikt gereedschap aanbrengen.
3. P79-Aufbrennsperre moet volledig droog zijn voordat er verder gewerkt kan worden op gegronde oppervlakken.

Opslagomstandigheden

Opslag

Vorstvrij, koel en droog bewaren. Bij min. 5 - 40 °C voor 36 Maanden in de oorspronkelijke verpakking. Aangebroken verpakking direct opmaken.

Afvalverwijdering

Productresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode AWV 07 01 99.

Aanwijzingen

- Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen de effecten van P79-Aufbrennsperre!
- Werk niet nat op nat.
- Een proef ter plaatse is vereist vóór toepassing (bijv. als de ondergrond niet nauwkeurig kan worden beoordeeld).
- Spatten direct met water afspoelen. Glas, metaal, raamkozijnen etc. kunnen worden aangetast door P79-Aufbrennsperre.
- Glas, metalen, klinkers, raamkozijnen, etc. kunnen geëetst worden door P79 doorbrandbarrière.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

GISCODE: M-GP01

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.